A1 YELLOW

Polijstpoeder voor natuurlijke glans op marmer, kalksteen en travertijn.



Wat is A1 YELLOW?

Werking	Reageert met het materiaal en verhoogt de glans.
Formule	Wasvrij polijstpoeder.
Resultaat	Natuurlijke uitstraling en betere weerstand tegen vuil en beloping.
Toepassing	Eenvoudig en snel aan te brengen volgens Faber.

Geschikte materialen

Marmer	Faber vermeldt marmer zonder kleurbeperking.
Gekleurd marmer	Valt binnen deze algemene toepassing. Eerst een proefvlak.
Wit / delicaat	Faber noemt A1 GREY specifiek voor wit of zeer gevoelig marmer.
Keuze	Steensoort en zuurgevoeligheid bepalen de keuze, samen met een proefvlak.

Faber praktijkvoorbeeld

VOOR



NA



Faber praktijkbeeld: glansherstel met A1 YELLOW. Resultaat afhankelijk van materiaal en toestand.

Voorbereiding

Reinigen	Verwijder stof en vuil.
Ondergrond	Zo droog mogelijk. Nooit op een natte vloer.
Werkzone	Circa 2 m² per keer.
Temperatuur	+5 tot +40 °C. Bescherm aangrenzende materialen.

Aanbrengen

Startdosering	2–3 lepels poeder.
Water	Circa 2 lepels water per lepel poeder.
Machine	Witte pad, 150–200 tpm.
Tijdens werk	Houd de pasta romig. Voeg zo nodig water toe.

Polijsten en onderhoud

Glansherstel	Minstens 20–25 passages per zone.
Glansonderhoud	10–15 passages, circa 1–2 lepels poeder.
Controle	Verwijder plaatselijk pasta en beoordeel de glans.
Afronding	Verwijder resten en spoel met water.

Technische gegevens

Vorm / kleur	Poeder / geel.
Geur	Niet geparfumeerd.
pH	2,0 ± 0,5 volgens Faber TDS. Zuur.
Neutraal	pH 7 is neutraal. De fiche specificeert geen meetverdunning.

Verbruik en verpakking

Polijsten	40–50 m²/kg.
Onderhoud	50–100 m²/kg.
Verpakking	5 kg emmer, 4 emmers per doos.
Houdbaarheid	48 maanden, origineel gesloten, koel en droog.

Veilig werken

Bescherming	Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Veiligheidsblad	Volg het actuele veiligheidsinformatieblad en etiket.
Verwerking	Laat de pasta tijdens het polijsten niet opdrogen.
Nieuwe vloer	Wacht tot lijm en voeg volledig uitgehard zijn.

Technische bron

Productfiche	Faber A1 YELLOW TDS EN, revisie 3.0, 17-10-2022.
Productpagina	fabersurfacecare.com/it/en/a1-yellow.html
Controle	Bronnen geraadpleegd op 11-11-2026.
Document	Stone+ productpresentatie. Raadpleeg ook TDS en SDS.

Technische gegevens

A1 YELLOW

Eigenschap	Waarde	Bron
Vorm / kleur	Poeder / geel	TDS
Geur	Niet geparfumeerd	TDS
pH	2,0 ± 0,5 (zuur). Neutraal: pH 7	TDS
Polijstbereik	40–50 m²/kg	TDS
Onderhoudsbereik	50–100 m²/kg	TDS
Werktemperatuur	+5 tot +40 °C	TDS
Verpakking	5 kg emmer, 4 per doos	TDS
Houdbaarheid	48 maanden, gesloten, koel en droog	TDS

Bron: Faber A1 YELLOW TDS EN rev. 3.0, 17-10-2022. pH-meetverdunning niet opgegeven.

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006
Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be