A1 YELLOW

Polijstpoeder voor natuurlijke glans op kalkhoudende steen

A1 YELLOW is een wasvrij polijstpoeder dat met het materiaal reageert en de glans verhoogt. De formule laat een snelle toepassing toe en geeft volgens Faber een duurzame weerstand tegen vuil en beloping. Het product kan tijdrovende laatste stappen van mechanisch polijsten vervangen.



Eigenschappen en geschikte materialen

Voor binnen en buiten. De technische fiche vermeldt marmer, kalksteen, travertijn, cement-marmeragglomeraat en hars-marmeragglomeraat. De veiligheidsfiche omschrijft het gebruik specifieker als polijstpoeder voor witte kalkhoudende materialen. Controleer de geschiktheid per steensoort en afwerking met een proefvlak. Laat toepassing op gekleurde of bijzonder gevoelige steen vooraf door Faber bevestigen.

Technische gegevens volgens Faber TDS rev. 3.0

Eigenschap	Waarde
Vorm / kleur / geur	Poeder / geel / niet geparfumeerd
pH volgens TDS	2,0 ± 0,5 (zuur)
Polijsten / onderhoud	40-50 m²/kg / 50-100 m²/kg
Werktemperatuur	+5 tot +40 °C
Verpakking	5 kg emmer / 4 emmers per doos
Houdbaarheid	48 maanden, origineel gesloten, koel en droog

Gereedschap

Eenschijfsmachine van minstens 1,5 HP of handbediende roterende borstel. Bij machinale toepassing: witte pad, 150-200 tpm. Faber noemt de WARRIOR van 2,2 HP als geschikte machine.

Distributeur: Stone+ bv / info@stoneplus.be

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en voorbereiding

Test op een onopvallende plaats of los stuk materiaal. Bescherm aangrenzende oppervlakken. Verwijder stof en vuil. Werk op een zo droog mogelijke vloer; licht vochtig is toegestaan, nat niet. Wacht bij nieuwe vloeren tot lijm en voeg volledig uitgehard zijn.

02 Werkzone en dosering

Werk in zones van circa 2 m². Strooi 2-3 lepels poeder op de vloer. Voeg voldoende water toe voor een romige, vloeibare pasta. Richtwaarde: circa 2 lepels water per lepel poeder.

03 Machinaal verwerken

Start direct met de eenschijfsmachine, witte pad en 150-200 tpm. Verdeel de pasta gelijkmatig en maak per deel ongeveer evenveel passages. Houd de pasta romig door zo nodig geleidelijk water toe te voegen. Laat het product tijdens het werk niet opdrogen.

04 Glans controleren

Polijst tot de maximaal haalbare glans. Verwijder plaatselijk wat pasta met een trekker om het resultaat te beoordelen. Na slijpen of op sterk versleten oppervlakken: minstens 20-25 passages per deel.

05 Glansonderhoud

Voor glansonderhoud volstaan doorgaans 10-15 passages per deel. Gebruik minder poeder: circa 1-2 lepels per werkzone.

06 Afronden en opnieuw gebruiken

Zuig alle resten op of verwijder ze zorgvuldig. Werk vervolgens de volgende zone af. Spoel na met water. Na grondige verwijdering van resten en naspoelen kan de vloer opnieuw worden gebruikt. Reinig het gereedschap met water.

Onderhoud en aanvullende behandeling

Dagelijkse reiniging	NEUGEL of ALGAFLOOR
Intensieve reiniging	FABER 30 (benaming in de bronfiche)
Glansonderhoud	CRISTALFAB of CRISTALFAB WHITE PAD
Vlekbescherming	HIDRO 150 of PROTEX WB

Kies aanvullende producten volgens steensoort en toepassing en volg steeds hun afzonderlijke technische fiche.

Aandachtspunten

Niet op natte of oververhitte oppervlakken gebruiken. Respecteer +5 tot +40 °C. Houd de pasta tijdens het polijsten romig en voorkom indrogen. Een voorafgaande proef blijft noodzakelijk. De dekking is een richtwaarde; verbruik en resultaat hangen af van materiaal en uitgangstoestand.

Veiligheid

Volgens Faber SDS rev. 7: GEVAAR. H302+H312: schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318: veroorzaakt ernstig oogletsel. Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en oog-/gelaatsbescherming. Bij oogcontact voorzichtig spoelen en onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Lees het volledige veiligheidsinformatieblad vóór gebruik.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar goed gesloten op een koele, droge plaats. Houdbaarheid: 48 maanden in de oorspronkelijke ongeopende verpakking bij correcte opslag.

Bronnen en versieverschillen

Stone+ bewerking en vertaling op basis van Faber A1 YELLOW TDS EN rev. 3.0, 17/10/2022, en SDS EN rev. 7, 09/03/2022. De TDS geeft pH 2,0 ± 0,5; de SDS vermeldt pH niet beschikbaar. De meetverdunning is niet gespecificeerd in de TDS. Neutraal is pH 7. De TDS noemt marmer algemeen; de SDS noemt witte kalkhoudende materialen. Deze verschillen zijn behouden en expliciet vermeld. De productfiche vervangt de SDS niet. Raadpleeg Faber bij kritische toepassing.

Faber baseert de broninformatie op technische en praktische ervaring en kan deze wijzigen. Controleer vóór toepassing de geschiktheid voor het materiaal en beoogde gebruik. De aanbevelingen vormen geen resultaatgarantie. Faber kan de omstandigheden en werkwijze niet controleren en wijst aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegevens en suggesties af.