A2 MIX

Polierpulver mit tiefem Glaseffekt für Marmor und kalkhaltige Steine



A2 MIX ist ein leistungsfähiges Pulver zum Nasspolieren von Marmor und kalkhaltigen Materialien. Die Rezeptur reagiert mit dem Stein und erzeugt einen klaren, tiefen Glanz mit ausgeprägtem Glaseffekt. Das Produkt enthält kein Wachs. Laut Faber weist die behandelte Oberfläche eine gute, dauerhafte Beständigkeit gegen Schmutz und Fußgängerverkehr auf.

Eigenschaften

Wachsfreie Rezeptur. Zum Glanzaufbau nach dem Schleifen, zur Glanzwiederherstellung auf abgenutzten Flächen und zur regelmäßigen Glanzpflege. Für innen und außen geeignet. Das Ergebnis hängt von Material und Ausgangszustand ab.

Geeignete Materialien

Alle Marmorarten, einschließlich weißer und farbiger Marmore, Kalkstein, Travertin, Zement-Marmor- und Harz-Marmor-Agglomerate. Das konkrete Material und seine Oberflächenbearbeitung stets vorab prüfen.

Technische Daten laut Faber TDS EN Rev. 2.0

Form / Farbe / Geruch	Pulver / weiß / nicht parfümiert
pH laut technischem Datenblatt	2,0 ± 0,5 (sauer)*
Polieren	40-50 m²/kg
Glanzpflege	50-100 m²/kg
Gebinde	5-kg-Eimer / 4 Eimer pro Karton
Geräte	Einscheibenmaschine ≥ 1,5 PS oder rotierendes Handgerät
Pad / Drehzahl	Weißes Pad / 150-200 U/min
Untergrundtemperatur	+5 bis +40 °C

Hersteller: Faber Stone & Tile - Faber Chimica S.r.l.

Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia / +39 0732 627178 / info@fabersurfacecare.com

Vertrieb: Stone+ bv

Vorbereitung und Anwendung

01 Vorversuch und Reinigung

An einer unauffälligen Stelle oder einem unbenutzten Materialstück testen. Eignung, Farbe und Glanz prüfen. Staub und Schmutz gründlich entfernen. Alle angrenzenden, nicht zu behandelnden Flächen schützen.

02 Untergrund und Arbeitsfläche

In Abschnitten von etwa 2 m² arbeiten. Der Untergrund muss möglichst trocken oder höchstens leicht feucht sein. Nicht auf nassem Boden beginnen. Untergrundtemperatur: +5 bis +40 °C. Bei neu verlegten Flächen Kleber und Fugen vollständig aushärten lassen.

03 Dosierung und Maschine

2-3 Löffel Pulver auf den Arbeitsabschnitt geben. Ausreichend Wasser für eine flüssige, cremige Paste hinzufügen. Richtwert: etwa 2 Löffel Wasser je Löffel Pulver. Sofort nach der Wasserzugabe mit weißem Pad auf einer Einscheibenmaschine bei 150-200 U/min beginnen. Faber nennt mindestens 1,5 PS; die WARRIOR hat 2,2 PS.

04 Polieren und Kontrolle

Die Paste gleichmäßig verteilen und jeden Bereich gleich oft überfahren. Die Mischung cremig halten. Bei zunehmender Trockenheit allmählich etwas Wasser zugeben und während der Anwendung niemals eintrocknen lassen. Zur Glanzkontrolle die Paste örtlich mit einem Abzieher entfernen. Bis zum maximalen Glanz weiterarbeiten.

05 Glanzwiederherstellung oder Pflege

Nach dem Schleifen oder bei stark abgenutzten Flächen: mindestens 20-25 Überfahrten je Bereich. Zur Glanzpflege: 10-15 Überfahrten und etwas weniger Pulver, etwa 1-2 Löffel je Arbeitsabschnitt. Das Ergebnis stets durch einen Vorversuch prüfen.

06 Rückstände entfernen und spülen

Die Paste absaugen oder sämtliche Rückstände sorgfältig entfernen. Danach zum nächsten Abschnitt wechseln. Den behandelten Boden mit Wasser spülen. Laut Faber kann die Oberfläche nach gründlicher Entfernung der Rückstände und Spülung wieder genutzt werden. Geräte mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise

Nicht auf nasse oder überhitzte Flächen auftragen. Während des Polierens nicht eintrocknen lassen. Die Konsistenz regelmäßig prüfen und bei Bedarf Wasser zugeben. Frische Kleber und Fugen vollständig aushärten lassen. Ein Vorversuch ist immer erforderlich.

Pflege und zusätzlicher Schutz

Tägliche Reinigung	NEUGEL oder ALGAFLOOR
Intensive Reinigung	FABER 30
Glanzpflege	CRISTALFAB oder CRISTALFAB WHITE PAD
Fleckschutz	HIDRO 150 oder PROTEX WB

Empfehlungen aus dem A2 MIX-Datenblatt. Für jedes ergänzende Produkt das eigene technische Datenblatt beachten und die Eignung vorab prüfen.

Sicherheit

Laut Faber-SDB Rev. 1 vom 22/04/2022: H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Nach Gebrauch Hände und Gesicht waschen. Bei Augenkontakt spülen und sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen. Vor Gebrauch das vollständige SDB lesen.

Lagerung und Haltbarkeit

Gut verschlossen, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Haltbarkeit: 48 Monate in der original verschlossenen Verpackung bei sachgerechter Lagerung.

Quellen und Versionsunterschiede

Stone+ Bearbeitung und Übersetzung des Faber A2 MIX TDS EN Rev. 2.0 vom 17/10/2022. *Das technische Datenblatt nennt weiß und pH 2,0 ± 0,5 ohne Angabe einer Messverdünnung. Das SDB Rev. 1 nennt gelb und pH 1-2 bei 5%. Diese Quellenangaben bleiben getrennt und sind ohne nähere Angaben nicht unmittelbar vergleichbar. Bei kritischen Anwendungen Faber um Klärung bitten. Für die Sicherheit bleibt das SDB maßgeblich.

Faber A2 MIX TDS EN rev. 2.0 / Faber A2 MIX SDS EN rev. 1

Die Daten und Empfehlungen beruhen auf der technischen und praktischen Erfahrung von Faber. Da Faber die Einsatzbedingungen und Arbeitsweise nicht kontrolliert, stellen sie weder eine Ergebnisgarantie noch eine Haftungszusage dar. Die Eignung immer durch einen Vorversuch prüfen.