A2 MIX

Poudre de polissage à effet vitreux profond pour marbre et pierres calcaires



A2 MIX est une poudre performante pour le polissage humide du marbre et des matériaux calcaires. Sa formule réagit avec la pierre pour offrir une brillance nette et profonde, à effet vitreux marqué. Le produit ne contient pas de cire. Selon Faber, la surface traitée présente une bonne résistance durable aux salissures et au passage des piétons.

Propriétés

Formule sans cire. Pour développer la brillance après ponçage, restaurer la brillance des surfaces usées et entretenir périodiquement le poli. Convient à l'intérieur et à l'extérieur. Le résultat dépend du matériau et de son état initial.

Matériaux compatibles

Tous types de marbre, y compris les marbres blancs et colorés, pierres calcaires, travertin, agglomérés marbre-ciment et marbre-résine. Toujours tester le matériau et sa finition.

Données techniques selon Faber TDS EN rév. 2.0

Aspect / couleur / odeur	Poudre / blanche / non parfumée
pH selon la fiche technique	2,0 ± 0,5 (acide)*
Polissage	40-50 m²/kg
Entretien de la brillance	50-100 m²/kg
Conditionnement	Seau de 5 kg / 4 seaux par carton
Matériel	Monobrosse ≥ 1,5 CV ou outil rotatif manuel
Disque / vitesse	Disque blanc / 150-200 tr/min
Température du support	+5 à +40 °C

Fabricant : Faber Stone & Tile - Faber Chimica S.r.l.

Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia / +39 0732 627178 / info@fabersurfacecare.com

Distributeur : Stone+ bv

Préparation et application

01 Essai préalable et nettoyage

Effectuer un essai sur une zone discrète ou une chute de matériau. Vérifier la compatibilité, la couleur et la brillance. Éliminer soigneusement poussières et salissures. Protéger toutes les surfaces voisines qui ne seront pas traitées.

02 Support et zone de travail

Travailler par zones d’environ 2 m². Le support doit être aussi sec que possible ou tout au plus légèrement humide. Ne pas commencer sur un sol mouillé. Température du support : +5 à +40 °C. Sur une pose récente, attendre le durcissement complet de la colle et des joints.

03 Dosage et machine

Verser 2-3 cuillères de poudre sur la zone. Ajouter suffisamment d’eau pour former une pâte fluide et crémeuse. Repère : environ 2 cuillères d’eau par cuillère de poudre. Commencer immédiatement après l’ajout d’eau avec une monobrosse munie d’un disque blanc à 150-200 tr/min. Faber indique au moins 1,5 CV ; la WARRIOR développe 2,2 CV.

04 Polissage et contrôle

Répartir uniformément la pâte et effectuer le même nombre de passages sur chaque partie. Maintenir une consistance crémeuse. Ajouter progressivement un peu d’eau si le mélange sèche et ne jamais le laisser sécher pendant l’application. Dégager localement la pâte à la raclette pour contrôler la brillance. Continuer jusqu’à la brillance maximale.

05 Restauration ou entretien

Après ponçage ou pour restaurer une surface très usée : au moins 20-25 passages sur chaque partie. Pour entretenir la brillance : 10-15 passages et un peu moins de poudre, environ 1-2 cuillères par zone. Valider le résultat par un essai.

06 Élimination des résidus et rinçage

Aspirer la pâte ou éliminer soigneusement tous les résidus. Passer ensuite à la zone suivante. Rincer le sol traité à l’eau. Selon Faber, la surface peut être remise en service après élimination soigneuse des résidus et rinçage. Nettoyer le matériel à l’eau.

Points d’attention

Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou surchauffée. Ne pas laisser sécher pendant le polissage. Contrôler régulièrement la consistance et ajouter de l’eau si nécessaire. Attendre le durcissement complet des colles et joints récents. Toujours réaliser un essai.

Entretien et protection complémentaire

Nettoyage quotidien	NEUGEL ou ALGAFLOOR
Nettoyage intensif	FABER 30
Entretien de la brillance	CRISTALFAB ou CRISTALFAB WHITE PAD
Protection antitache	HIDRO 150 ou PROTEX WB

Recommandations de la fiche A2 MIX. Pour chaque produit complémentaire, suivre sa propre fiche technique et vérifier préalablement la compatibilité.

Sécurité

Selon la FDS Faber rév. 1 du 22/04/2022 : H302+H312 Nocif en cas d’ingestion ou de contact cutané. H318 Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants, vêtements et protections des yeux/du visage adaptés. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains et le visage après utilisation. En cas de contact avec les yeux, rincer et appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Lire la FDS complète avant utilisation.

Stockage et durée de conservation

Conserver bien fermé, au frais et au sec, dans l’emballage d’origine. Durée de conservation : 48 mois dans l’emballage d’origine scellé, correctement stocké.

Sources et différences entre versions

Adaptation et traduction Stone+ de la fiche Faber A2 MIX TDS EN rév. 2.0 du 17/10/2022. *La fiche technique indique blanc et pH 2,0 ± 0,5, sans dilution de mesure précisée. La FDS rév. 1 indique jaune et pH 1-2 à 5 %. Ces données restent distinctes et ne sont pas directement comparables sans précisions. Consulter Faber pour les applications critiques. La FDS reste la référence pour la sécurité.

Faber A2 MIX TDS EN rev. 2.0 / Faber A2 MIX SDS EN rev. 1

Ces données et recommandations reposent sur l’expérience technique et pratique de Faber. Faber ne contrôlant pas les conditions et méthodes d’utilisation, elles ne constituent ni une garantie de résultat ni un engagement de responsabilité. Toujours vérifier la compatibilité par un essai.