A2 MIX

Polijstpoeder met diep glaseffect voor marmer en kalkhoudende steen



A2 MIX is een hoogwaardig poeder voor het nat polijsten van marmer en andere kalkhoudende materialen. De formule reageert met de steen en geeft een heldere, diepe glans met uitgesproken glaseffect. Het product bevat geen was. Volgens Faber biedt het behandelde oppervlak een goede, langdurige weerstand tegen vuil en voetverkeer.

Eigenschappen

Wasvrije formule. Voor glansopbouw na slijpen, glansherstel op versleten oppervlakken en periodiek glansonderhoud. Geschikt voor binnen en buiten. Het resultaat hangt af van het materiaal en de uitgangstoestand.

Geschikte materialen

Alle soorten marmer, waaronder wit en gekleurd marmer, kalksteen, travertijn, cement-marmeragglomeraat en hars-marmeragglomeraat. Test steeds op het concrete materiaal en de afwerking.

Technische gegevens volgens Faber TDS EN rev. 2.0

Vorm / kleur / geur	Poeder / wit / niet geparfumeerd
pH volgens TDS	2,0 ± 0,5 (zuur)*
Polijsten	40-50 m²/kg
Glansonderhoud	50-100 m²/kg
Verpakking	Emmer van 5 kg / 4 emmers per doos
Materieel	Eenschijfsmachine ≥ 1,5 pk of handrotatiemachine
Pad / toerental	Witte pad / 150-200 omw./min
Temperatuur ondergrond	+5 tot +40 °C

Fabrikant: Faber Stone & Tile - Faber Chimica S.r.l.

Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia / +39 0732 627178 / info@fabersurfacecare.com

Distributeur: Stone+ bv

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en reiniging

Voer vooraf een proef uit op een onopvallende plaats of een ongebruikt stuk materiaal. Controleer geschiktheid, kleur en glans. Verwijder stof en vuil zorgvuldig en bescherm alle aangrenzende oppervlakken die niet worden behandeld.

02 Ondergrond en werkzone

Werk telkens op ongeveer 2 m². De ondergrond moet zo droog mogelijk of hoogstens licht vochtig zijn. Begin niet op een natte vloer. De ondergrondtemperatuur moet tussen +5 en +40 °C liggen. Laat lijm en voegmiddel bij recente plaatsing volledig uitharden.

03 Dosering en machine

Strooi 2-3 lepels poeder op de werkzone. Voeg voldoende water toe voor een romige, vloeibare pasta. Richtwaarde: ongeveer 2 lepels water per lepel poeder. Start onmiddellijk na het toevoegen van water met een witte pad op een eenschijfsmachine bij 150-200 omw./min. Faber vermeldt minimaal 1,5 pk; de WARRIOR heeft 2,2 pk.

04 Polijsten en controleren

Verdeel de pasta gelijkmatig en maak evenveel passages over elk deel. Houd het mengsel romig. Voeg geleidelijk wat water toe als het droger wordt en laat het tijdens de toepassing nooit opdrogen. Trek plaatselijk pasta weg met een vloertrekker om de bereikte glans te beoordelen. Ga verder tot de maximale glans is bereikt.

05 Glansherstel of onderhoud

Na slijpen of voor glansherstel op sterk versleten oppervlakken: minstens 20-25 passages per deel. Voor glansonderhoud: 10-15 passages per deel en iets minder poeder, ongeveer 1-2 lepels per werkzone. Stem het resultaat steeds af via een proef.

06 Resten verwijderen en spoelen

Zuig de pasta op of verwijder alle productresten zorgvuldig. Ga daarna naar de volgende werkzone. Spoel de behandelde vloer met water. Volgens Faber kan het oppervlak na grondige verwijdering van de resten en naspoelen weer in gebruik. Reinig het gebruikte gereedschap met water.

Aandachtspunten

Niet aanbrengen op natte of oververhitte oppervlakken. Niet laten opdrogen tijdens het polijsten. Controleer de consistentie regelmatig en voeg zo nodig water toe. Wacht op volledige uitharding van verse lijm en voegen. Een proef blijft altijd nodig.

Onderhoud en aanvullende bescherming

Dagelijkse reiniging	NEUGEL of ALGAFLOOR
Intensieve reiniging	FABER 30
Glans onderhouden	CRISTALFAB of CRISTALFAB WHITE PAD
Vlekbescherming	HIDRO 150 of PROTEX WB

Dit zijn de aanbevelingen uit de A2 MIX-fiche. Volg voor ieder aanvullend product de eigen technische fiche en controleer vooraf de geschiktheid.

Veiligheid

Volgens Faber SDS rev. 1 van 22/04/2022: H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. Draag geschikte beschermende handschoenen, kleding en oog-/gelaatsbescherming. Vermijd contact met huid en ogen. Was handen en gezicht na gebruik. Bij oogcontact spoelen en onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Lees vóór gebruik het volledige veiligheidsinformatieblad.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar goed gesloten, koel en droog in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid: 48 maanden in de originele, verzegelde verpakking bij correcte bewaring.

Bronnen en versieverschillen

Stone+ bewerking en vertaling van Faber A2 MIX TDS EN rev. 2.0, 17/10/2022. *De TDS vermeldt wit en pH 2,0 ± 0,5, zonder opgegeven meetverdunning. De SDS rev. 1 vermeldt geel en pH 1-2 bij 5% concentratie. Deze brongegevens zijn apart behouden; ze zijn niet zonder meer rechtstreeks vergelijkbaar. Vraag Faber om verduidelijking bij kritische toepassingen. De SDS blijft de referentie voor veiligheid.

Faber A2 MIX TDS EN rev. 2.0 / Faber A2 MIX SDS EN rev. 1

De gegevens en aanbevelingen berusten op de technische en praktische ervaring van Faber. Omdat Faber de gebruiksomstandigheden en werkwijze niet kan controleren, vormen zij geen resultaatgarantie of aansprakelijkheidstoezegging. Controleer de geschiktheid steeds met een proef.