STONE+

A2 MIX

Polijstpoeder voor marmer
en kalkhoudende steen



Praktische productopleiding

Wat is A2 MIX?

Polijstpoeder	Wit poeder voor nat polijsten en glansonderhoud van kalkhoudende materialen.
Glaseffect	Reageert met de steen en geeft een heldere, diepe glans.
Zonder was	De formule bevat geen was.
Weerstand	Faber vermeldt een goede weerstand tegen vuil en voetverkeer.

Geschikte materialen

Marmer	Voor alle soorten marmer volgens Faber, dus ook wit en gekleurd marmer. Altijd vooraf testen.
Kalkhoudende steen	Kalksteen en travertijn.
Agglomeraten	Marmer met cement- of harsbinding.
Toepassingsgebied	Binnen en buiten. Controleer per steen en afwerking het gewenste resultaat.

STONE+

Polijsten en glansonderhoud

Na het slijpen	Voor het opbouwen van glans op geschikte kalkhoudende vloeren.
Versleten glans	Voor het herstellen van de glans op sterk belopen oppervlakken.
Onderhoud	Een lichtere behandeling helpt de bestaande glans te onderhouden.
Proefvlak	Beoordeel glans, kleur en gelijkmatigheid op een onopvallende plaats.

STONE+

Voorbereiding

Reinigen	Verwijder stof en vuil zorgvuldig. Bescherm aangrenzende oppervlakken.
Vochttoestand	Start op een zo droog mogelijke of licht vochtige ondergrond. Geen natte vloer.
Temperatuur	Ondergrond tussen +5 en +40 °C. Vermijd oververhitte oppervlakken.
Nieuwe plaatsing	Laat tegellijm en voegmiddel volledig uitharden vóór de behandeling.

STONE+

Machine en werkzone

Eenschijfsmachine	Minimaal 1,5 pk volgens Faber. De WARRIOR heeft 2,2 pk.
Witte pad	Gebruik een witte pad bij 150–200 omwentelingen per minuut.
Werkzone	Behandel telkens ongeveer 2 m^2.
Gelijkmatig werken	Laat de machine even vaak over elk deel van de werkzone gaan.

STONE+

Mengen en aanbrengen

Dosering	Strooi 2–3 lepels poeder op de te behandelen werkzone.
Water toevoegen	Richtwaarde: ongeveer 2 lepels water per lepel poeder.
Romige pasta	Maak een vloeibare, romige pasta die zich goed laat verdelen.
Direct verwerken	Start onmiddellijk met de machine zodra het water is toegevoegd.

Polijsten en controleren

Pasta vochtig houden	Voeg geleidelijk wat water toe wanneer de pasta te droog wordt.
Glans controleren	Trek plaatselijk wat pasta weg met een vloertrekker en beoordeel de glans.
Glansherstel	Na slijpen of bij sterke slijtage: minstens 20–25 passages per deel.
Glansonderhoud	Circa 1–2 lepels per werkzone en 10–15 passages per deel.

Afronden en opnieuw gebruiken

Resten verwijderen	Zuig de polijstpasta op of verwijder alle resten zorgvuldig.
Spoelen	Spoel het oppervlak met water.
Vrijgave	Volgens Faber kan de vloer na grondige verwijdering en spoeling weer in gebruik.
Gereedschap	Reinig de gebruikte apparatuur met water.

Rendement volgens Faber

Polijsten	40–50 m² per kg.
Glansonderhoud	50–100 m² per kg.
Emmer van 5 kg	Rekenkundig circa 200–250 m² polijsten of 250–500 m² onderhoud.
Praktijk	Het werkelijke verbruik en resultaat hangen af van steen en toestand. Eerst testen.

Technische gegevens

Eigenschap	Gegevens volgens Faber
Vorm en kleur	Wit poeder
Geur	Niet geparfumeerd
pH volgens technische fiche	2,0 ± 0,5 (zuur)
Neutrale referentiewaarde	pH 7
Verwerking	Witte pad, 150–200 omw./min
Temperatuur ondergrond	+5 tot +40 °C
Verpakking	5 kg per emmer, 4 emmers per doos

pH geeft aan hoe zuur of basisch een waterig mengsel is. A2 MIX reageert met kalkhoudende steen. De fiche specificeert de pH-meetverdunning niet.

Bewaring en veilig werken

Verpakking	Emmer van 5 kg. 4 emmers per doos volgens de technische fiche.
Bewaren	Goed gesloten, koel en droog in de originele verpakking.
Houdbaarheid	48 maanden in de originele, verzegelde verpakking bij correcte bewaring.
Bescherming	Gebruik geschikte persoonlijke bescherming en volg het veiligheidsinformatieblad.

Onderhoud na polijsten

Dagelijkse reiniging	Faber adviseert NEUGEL of ALGAFLOOR.
Intensieve reiniging	Faber vermeldt FABER 30. Volg steeds de bijbehorende fiche.
Glans onderhouden	CRISTALFAB of CRISTALFAB WHITE PAD volgens Faber.
Vlekbescherming	HIDRO 150 of PROTEX WB volgens Faber. Controleer de geschiktheid vooraf.

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006
Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be