AS 930 CP

Vlek- en etsbescherming voor marmer, kalksteen en travertijn



Praktische productopleiding

Wat is AS 930 CP?

Eén component	Behandeling op solventbasis. Gebruiksklaar, zonder mengen.
Bescherming tegen etsen	Beschermt zuurgevoelige steen tegen aantasting door zuren.
Vlekwerend	Beperkt het indringen van vlekken op dagelijks gebruikte bladen.
Gepolijste afwerking	Glanzende afwerking die kleur en tekening van de steen versterkt.

Geschikte materialen

Natuursteen	Marmer, travertijn en kalksteen.
Zuurgevoelig	Bedoeld voor kalkhoudende materialen die dof worden door zuur contact.
Weinig absorberend	Volgens de Faber-productlijn ook geschikt voor weinig absorberende steen.
Altijd een proef	Controleer materiaal, afwerking, kleur en glans vóór de volledige behandeling.

Toepassingen in de praktijk

Keuken	Aanrecht- en keukenwerkbladen.
Badkamer	Badkamer- en wastafelbladen.
Tafels en decoratie	Tafelbladen en decoratieve oppervlakken, binnen en buiten.
Niet voor vloeren	Niet op vloeren of op oppervlakken met loopverkeer of zware slijtage.

Waarom op werkbladen?

Etsen	Zuur tast kalksteen aan en laat een doffe plek na. AS 930 CP vormt een zuurbestendige barrière.
Vlekken	Vet, wijn, koffie en andere vloeistoffen dringen minder snel in de steen.
Voedselcontact	Volgens Faber gecertificeerd voor oppervlakken in contact met voedsel.
Volle bescherming	Maximale vlek- en zuurbestendigheid na 24 uur.

Praktijkvoorbeeld: marmeren wastafelblad

VOOR



NA AS 930 CP



Beschermende film met glanzende afwerking. Praktijkillustratie, geen resultaatgarantie.

Voorbereiding

01 Voer een proef uit op een onopvallende plaats of een los stuk steen.

02 Reinig grondig. Verwijder stof, vuil en eventuele oude behandelingen.

03 Werk op een droog, schoon en niet verwarmd oppervlak, in een stofarme ruimte.

04 Bescherm aangrenzende oppervlakken die niet behandeld worden.

Aanbrengen

Schudden	Schud de verpakking goed voor gebruik.
Spaarzaam doseren	Druppel het product spaarzaam over het oppervlak.
Gelijkmatig verdelen	Met lamswollen applicator en/of melaminepad. Laat het niet opdrogen tijdens het verdelen.
Per zone werken	Verdeel grote bladen in zones en werk elke zone af binnen 5 minuten.

Droogtijden en nazorg

Laten nivelleren	Raak de laag niet meer aan. Nawerken geeft een ongelijk resultaat.
1–2 uur	Droog aan het oppervlak.
24 uur	Pas dan in gebruik nemen. Ook de maximale bescherming is dan bereikt.
Gereedschap	Reinig met white spirit.

Gebruik en onderhoud

Snijplank	Gebruik altijd een snijplank. Geen messen of scherpe voorwerpen op het blad.
Onderhoud met CP 5	Faber-onderhoudsbehandeling voor oppervlakken behandeld met AS 930 CP.
Verwijderen	Dubbele stripping met DEC 21, gevolgd door FABER 30.
Stone+ advies	Reinig gemorste zure vloeistoffen ook op een beschermd blad snel weg.

Veilig werken

Gevaar · H226	Ontvlambare vloeistof en damp. Weg van hitte, vonken en open vuur. Niet roken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Geen braken opwekken, direct arts of Antigifcentrum (070 245 245).
H336 · EUH066	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid geven. Goed ventileren.
Persoonlijke bescherming	Handschoenen, oogbescherming en werkkleding. Lees het volledige VIB (rev. 3, 21-03-2024).

Verpakking, verbruik en bewaring

1 kg	12 flessen per doos.
Verbruik	5–8 m² per kg. Voorbeeld: een werkblad van 4 m² vraagt ongeveer 0,5–0,8 kg.
Bewaring	Goed gesloten, koel en droog in de oorspronkelijke verpakking.
12 maanden	Houdbaar in ongeopende originele verpakking bij correcte opslag.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Bron
Vorm	Vloeistof, op solventbasis	TDS
Kleur en geur	Transparant, solventgeur	TDS
Soortelijk gewicht bij 20 °C	963 ± 10 g/l	TDS
pH	Niet opgegeven (product op solventbasis)	TDS
Verbruik	5–8 m² per kg (TDS rev. 1.0: 15–20 m²/kg)	Verpakking
Droog	1–2 uur	TDS
Ingebruikname	24 uur, dan ook maximale bescherming	TDS
Houdbaarheid	12 maanden, ongeopend	TDS
Verpakking	1 kg (12 flessen per doos)	TDS
VOS-gehalte	82,61 %	VIB
Gevarenindeling	Gevaar · H226, H304, H336, EUH066	VIB

TDS = Faber technische fiche EN rev. 1.0 (17-10-2022). VIB = Faber veiligheidsfiche rev. 3 (21-03-2024).

Technische brongegevens

EN TDS rev. 1.0	17-10-2022. Vloeistof, helder, solventgeur. Soortelijk gewicht bij 20 °C: 963 ± 10 g/l.
Veiligheidsfiche	VIB rev. 3, 21-03-2024: ontvlambare vloeistof cat. 3 (H226). VOS-gehalte 82,61 %.
Vergelijking talen	FR TDS rev. 1.0 vermeldt dezelfde waarden als EN. Geen pH opgegeven: product op solventbasis.
Bij kritische toepassing	Laat de specificatie door Faber bevestigen. Gebruik steeds de fiche die bij het geleverde product hoort.

Werfcheck vóór de start

Materiaal en proef	Steensoort, afwerking en proefvlak gecontroleerd. Geen vloer of loopvlak.
Ondergrond klaar	Schoon, droog, niet verwarmd en vrij van stof en oude behandelingen.
Uitvoering gepland	Applicator, melaminepad, zones van 5 minuten, ventilatie en 24 uur rust voorzien.
Overdracht klant	Snijplank, onderhoud met CP 5 en snel wegnemen van morsingen uitgelegd.

STONE+

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006
Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be