AS 930 CP

Flecken- und säureabweisender Glanzschutz für Marmor und säureempfindliche Steine

AS 930 CP ist eine einkomponentige Schutzbehandlung auf Lösemittelbasis für Tischplatten, Küchenarbeitsplatten und Waschtischplatten aus säureempfindlichen Materialien. Sie schützt vor Fleckenbildnern und Säureangriff (Ätzflecken), sorgt für ein poliertes, glänzendes Finish und betont das natürliche Erscheinungsbild des Materials. Zertifiziert unbedenklich für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt.

Eigenschaften

Hohe Beständigkeit gegen Säureangriff und Flecken. Vergilbt nicht. Farbvertiefende Wirkung mit poliertem Finish. Einkomponentig und einfach aufzutragen. Für innen und außen.

Geeignete Materialien

Marmor, Travertin, Kalkstein und andere säureempfindliche Materialien, Zement-Marmor-Agglomerat und Harz-Marmor-Agglomerat. Bestimmt für Arbeits- und Tischplatten, nicht für Böden. Stets einen Vorversuch am konkreten Material und Finish durchführen.

Technische Daten laut EN-Datenblatt Rev. 1.0

Form	flüssig · Farbe: klar · Geruch: Lösemittel
Dichte	963 ± 10 g/l bei 20 °C
Verbrauch	5-8 m²/kg laut neuer Verpackung, abhängig von Porosität und Oberflächenfinish des Materials
Trocknung	trocken nach 1-2 Stunden · Nutzung und maximaler Schutz nach 24 Stunden
Gebinde	1 kg · 12 Flaschen pro Karton

Hersteller: Faber Chimica S.r.l. Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Vertrieb: Stone+ bv

Vorbereitung und Anwendung

01 Vorversuch und Vorbereitung

An einer unauffälligen Stelle oder an einem Musterstück testen. Die Oberfläche gründlich reinigen und sämtlichen Schmutz und Staub entfernen. Die Oberfläche muss sauber, trocken und nicht beheizt sein. In einer staubarmen Umgebung arbeiten und angrenzende, nicht zu behandelnde Flächen schützen.

02 Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt in dünnem Strahl auf die Oberfläche gießen. Mit einem Lammfellapplikator und/oder einem Melaminschwamm bzw. -pad gleichmäßig zu einer durchgehenden, glatten Schicht verteilen. Das Produkt beim Verteilen nicht antrocknen lassen.

03 Abschnittsweise arbeiten

Größere Flächen in Abschnitten behandeln. Die Auftragszeit pro Abschnitt auf 5 Minuten begrenzen, damit jeder Abschnitt gleichmäßig fertiggestellt wird.

04 Verlaufen lassen

Kleine Unregelmäßigkeiten können sichtbar sein. Das Produkt ohne weiteres Eingreifen oder Nacharbeiten von selbst verlaufen lassen.

05 Trocknung und Nutzung

Das Produkt ist nach 1-2 Stunden trocken. Der maximale Schutz wird nach 24 Stunden erreicht. Die Oberfläche erst 24 Stunden nach dem Auftrag wieder nutzen.

06 Werkzeugreinigung

Applikator und Werkzeuge nach Gebrauch mit Testbenzin (White Spirit) reinigen.

Anwendung und Einschränkungen

Nicht auf Böden und nicht auf verschmutzten, nassen oder beheizten Oberflächen anwenden. Keine Messer oder scharfen Gegenstände direkt auf der behandelten Oberfläche verwenden: ein Schneidebrett ist Pflicht.

Pflege und Entfernung

Pflege mit CP 5, der kratzfesten Pflegebehandlung für mit AS 930 CP behandelte Oberflächen. Entfernung durch doppeltes Stripping mit DEC 21 und FABER 30.

Sicherheit

Laut Faber-SDB Rev. 3 (21/03/2024): Gefahr. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten; nicht rauchen. Für gute Belüftung sorgen und Dämpfe nicht einatmen. Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374), Schutzbrille (EN 166) und Arbeitskleidung tragen. Bei Verschlucken: sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen, kein Erbrechen herbeiführen. VOC-Gehalt: 82,61 %. Vor der Anwendung das vollständige SDB lesen.

Lagerung und Haltbarkeit

Gut verschlossen, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung bei sachgemäßer Lagerung.

Quellen und Versionsunterschiede

Stone+ Bearbeitung auf Basis des Faber AS 930 CP EN-Datenblatts Rev. 1.0 (CLP) vom 17-10-2022 und des Faber-SDB Rev. 3 vom 21-03-2024. Die FR-Fassung Rev. 1.0 ist auf den 10-10-2022 datiert und nennt dieselben Werte. Gefahrenhinweise und VOC-Gehalt stammen aus dem SDB; pH-Wert und UFI-Code werden in den Quellen nicht genannt. Die Zertifizierung für Lebensmittelkontakt ist eine Angabe von Faber; das Zertifikat liegt nicht bei. Für die Sicherheit gilt das vollständige Faber-SDB. Das Datenblatt nennt einen Flammpunkt von 17 °C, der nicht zur Einstufung H226 im SDB passt; der Flammpunkt wurde daher weggelassen, maßgeblich ist das SDB. Der Verbrauch von 5-8 m²/kg folgt der neuen Verpackung; das Datenblatt Rev. 1.0 nennt 15-20 m²/kg. Ein Vorversuch ist stets erforderlich.