AS 930 CP

Protection brillante anti-taches et anti-acide pour marbre et pierres calcaires

AS 930 CP est un traitement de protection monocomposant à base de solvant pour tables, plans de travail de cuisine et plans de salle de bain en matériaux sensibles aux acides. Il protège contre les agents tachants et l'attaque des acides, apporte une finition polie et brillante et met en valeur l'aspect naturel du matériau. Certifié sans danger pour les surfaces en contact avec les aliments.

Propriétés

Forte résistance à l'attaque des acides et aux taches. Ne jaunit pas avec le temps. Effet ravivant avec finition polie. Monocomposant et facile à appliquer. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Matériaux adaptés

Marbre, travertin, calcaire et autres matériaux sensibles aux acides, agglomérés ciment-marbre et résine-marbre. Destiné aux plans de travail et aux tables, pas aux sols. Toujours réaliser un essai sur le matériau et la finition concernés.

Données techniques selon la fiche EN rév. 1.0

Forme	liquide · Couleur : transparent · Odeur : solvant
Masse volumique	963 ± 10 g/l à 20 °C
Consommation	5-8 m²/kg selon le nouvel emballage, en fonction de la porosité et de la finition du matériau
Séchage	sec après 1-2 heures · remise en service et protection maximale après 24 heures
Conditionnement	1 kg · 12 flacons par carton

Fabricant : Faber Chimica S.r.l. Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Distributeur : Stone+ bv

Préparation et application

01 Essai préalable et préparation

Tester sur une zone peu visible ou sur un échantillon. Nettoyer soigneusement la surface et éliminer toute saleté et poussière. La surface doit être propre, sèche et non chauffée. Travailler dans un environnement peu poussiéreux et protéger les surfaces voisines à ne pas traiter.

02 Application

Bien agiter avant emploi. Verser le produit en filet sur la surface. Répartir uniformément avec un applicateur en laine d’agneau et/ou une éponge ou un pad en mélamine afin d’obtenir une couche continue et lisse. Ne pas laisser sécher le produit pendant l’étalement.

03 Travail par zones

Traiter les grandes surfaces par zones. Limiter le temps d’application à 5 minutes par zone afin d’obtenir un résultat homogène.

04 Auto-nivellement

De petites irrégularités peuvent apparaître. Laisser le produit se niveler de lui-même, sans autre intervention ni reprise.

05 Séchage et remise en service

Le produit est sec après 1-2 heures. La protection maximale est atteinte après 24 heures. Ne remettre la surface en service que 24 heures après l’application.

06 Nettoyage des outils

Nettoyer l’applicateur et les outils au white-spirit après usage.

Utilisation et limites

Ne pas appliquer sur les sols ni sur des surfaces sales, humides ou chauffées. Ne pas utiliser de couteaux ou d’objets tranchants directement sur la surface traitée : une planche à découper est obligatoire.

Entretien et retrait

Entretenir avec CP 5, le traitement d’entretien anti-rayures pour les surfaces traitées avec AS 930 CP. Le retrait s’effectue par un double décapage avec DEC 21 et FABER 30.

Sécurité

Selon la FDS Faber rév. 3 (21/03/2024) : Danger. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation ; ne pas fumer. Assurer une bonne ventilation et éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants résistants aux produits chimiques (EN 374), des lunettes de sécurité (EN 166) et des vêtements de travail. En cas d’ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, ne pas faire vomir. Teneur en COV : 82,61 %. Lire la FDS complète avant application.

Stockage et conservation

Conserver bien fermé, au frais et au sec, dans l’emballage d’origine. Durée de conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert, conservé correctement.

Sources et écarts entre versions

Adaptation Stone+ basée sur la fiche Faber AS 930 CP EN rév. 1.0 (CLP) du 17-10-2022 et la FDS Faber rév. 3 du 21-03-2024. La fiche FR rév. 1.0 est datée du 10-10-2022 et indique les mêmes valeurs. Les mentions de danger et la teneur en COV proviennent de la FDS ; le pH et le code UFI ne sont pas indiqués dans les sources. La certification contact alimentaire est une mention de Faber ; le certificat n’est pas joint. La FDS Faber complète fait référence pour la sécurité. La fiche technique indique un point d’éclair de 17 °C, ce qui ne correspond pas à la classification H226 de la FDS ; le point d’éclair est donc omis et la FDS fait référence. La consommation de 5-8 m²/kg suit le nouvel emballage ; la fiche rév. 1.0 indique 15-20 m²/kg. Un essai préalable reste obligatoire.