AS 930 CP

Vlek- en zuurwerende glansbescherming voor marmer en zuurgevoelige steen

AS 930 CP is een eencomponent beschermingsbehandeling op solventbasis voor tafelbladen, keukenwerkbladen en badkamerbladen in zuurgevoelige materialen. De behandeling beschermt tegen vlekken en tegen aantasting door zuren (etsvlekken), geeft een gepolijste, glanzende afwerking en versterkt de natuurlijke uitstraling van het materiaal. Gecertificeerd veilig voor oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen.

Eigenschappen

Sterke weerstand tegen zuuraantasting en vlekken. Vergeelt niet na verloop van tijd. Kleurverdiepend effect met gepolijste afwerking. Eencomponent en eenvoudig aan te brengen. Voor binnen en buiten.

Geschikte materialen

Marmer, travertijn, kalksteen en andere zuurgevoelige materialen, cement-marmeragglomeraat en hars-marmeragglomeraat. Bedoeld voor werkbladen en tafelbladen, niet voor vloeren. Voer steeds een proef uit op het concrete materiaal en de afwerking.

Technische gegevens volgens EN TDS rev. 1.0

Vorm	vloeistof · Kleur: transparant · Geur: solvent
Soortelijk gewicht	963 ± 10 g/l bij 20 °C
Verbruik	5-8 m²/kg volgens de nieuwe verpakking, afhankelijk van porositeit en afwerking van het materiaal
Droogtijd	droog na 1-2 uur · ingebruikname en maximale bescherming na 24 uur
Verpakking	1 kg · 12 flessen per doos

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Distributeur: Stone+ bv

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en voorbereiding

Test op een onopvallende plaats of op los materiaal. Reinig het oppervlak grondig en verwijder alle vuil en stof. Het oppervlak moet schoon, droog en niet verwarmd zijn. Werk in een stof- en vuilarme omgeving en bescherm aangrenzende oppervlakken die niet behandeld worden.

02 Aanbrengen

Schud goed vóór gebruik. Giet het product in een dunne straal op het oppervlak. Verdeel gelijkmatig met een lamswollen applicator en/of een melaminespons of -pad tot een doorlopende, gladde laag. Laat het product tijdens het verdelen niet opdrogen.

03 Werken in vakken

Werk grotere oppervlakken in vakken af. Houd de aanbrengtijd per vak binnen 5 minuten, zodat elk vak gelijkmatig wordt afgewerkt.

04 Laten uitvloeien

Er kunnen kleine onregelmatigheden zichtbaar zijn. Laat het product vanzelf uitvloeien zonder verder in te grijpen of na te werken.

05 Drogen en ingebruikname

Het product is droog na 1-2 uur. De maximale bescherming wordt na 24 uur bereikt. Neem het oppervlak pas 24 uur na het aanbrengen opnieuw in gebruik.

06 Gereedschap reinigen

Reinig applicator en gereedschap na gebruik met white spirit.

Gebruik en beperkingen

Niet aanbrengen op vloeren en niet op vuile, natte of verwarmde oppervlakken. Gebruik geen messen of scherpe voorwerpen rechtstreeks op het behandelde oppervlak: een snijplank is verplicht.

Onderhoud en verwijderen

Onderhoud met CP 5, de krasbestendige onderhoudsbehandeling voor oppervlakken behandeld met AS 930 CP. Verwijderen gebeurt met een dubbele stripping met DEC 21 en FABER 30.

Veiligheid

Volgens het Faber-VIB rev. 3 (21/03/2024): Gevaar. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen; niet roken. Zorg voor goede ventilatie en vermijd inademing van damp. Draag chemisch bestendige handschoenen (EN 374), een veiligheidsbril (EN 166) en werkkleding. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen, geen braken opwekken. VOS-gehalte: 82,61 %. Lees vóór toepassing het volledige VIB.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar goed gesloten, koel en droog in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende originele verpakking, correct bewaard.

Bronnen en versieverschillen

Stone+ bewerking op basis van Faber AS 930 CP TDS EN rev. 1.0 (CLP), 17-10-2022, en Faber-VIB rev. 3, 21-03-2024. De FR-fiche rev. 1.0 is gedateerd 10-10-2022 en vermeldt dezelfde waarden. Gevarenaanduidingen en VOS-gehalte komen uit het VIB; pH en UFI-code worden in de bronnen niet vermeld. De certificering voor voedselcontact is een vermelding van Faber; het certificaat zelf is niet bijgevoegd. Het volledige Faber-VIB blijft leidend voor veiligheid. De TDS noemt een vlampunt van 17 °C, wat niet overeenkomt met de indeling H226 in het VIB; het vlampunt is daarom weggelaten en het VIB is leidend. Het verbruik van 5-8 m²/kg volgt de nieuwe verpakking; de TDS rev. 1.0 vermeldt 15-20 m²/kg. Een proef is altijd vereist.