B1 700

Protection antitache à séchage rapide, effet naturel, pour pierres naturelles, terre cuite et agglomérés

B1 700 est un traitement de protection antitache à base de solvant, à séchage très rapide. Il a été spécialement développé pour ne modifier en aucune façon l'aspect du matériau traité, tout en conférant à la surface des performances antitache élevées. B1 700 convient particulièrement aux matériaux dont la teinte peut changer après un traitement imprégnant, comme la limestone. Il ne forme pas de film et préserve la perméabilité à la vapeur d'origine. B1 700 peut aussi servir de traitement antitache de surface en complément d'un traitement de fond hydrofuge en profondeur.

Propriétés

Propriétés antitache marquées. Ne modifie pas la couleur du matériau. Résistant aux UV, ne jaunit pas avec le temps. Ne forme pas de film. Séchage rapide, en 30 minutes. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Matériaux adaptés

Marbre, calcaire (limestone), grès, granit, ardoise, basaltina, quartzite, porphyre, travertin, cotto, terre cuite, aggloméré marbre-résine, aggloméré marbre-ciment et aggloméré quartz-résine. La page produit Faber cite aussi le tuf, la pierre de lave, les carreaux de ciment, le béton et le klinker. Toujours faire un essai sur le matériau concerné.

Données techniques selon la fiche rév. 4.0

Forme	liquide · Couleur : transparent · Odeur : solvant
Masse volumique	810 ± 10 g/l à 20 °C
Point d'éclair	< 21 °C (ASTM D 56)
Consommation	10-15 m²/l
Outils	pinceau, applicateur en laine d'agneau, rouleau, chiffon
Séchage	sec en 30 minutes · deuxième couche après au moins 30 minutes · remise en service après 2-3 heures
Conditionnement	1 l · 12 flacons par carton 5 l · 4 bidons par carton

Fabricant : Faber Chimica S.r.l. Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Distributeur : Stone+ bv

Préparation et application

01 Essai et préparation

Faire d’abord un essai sur une zone peu visible ou sur un carreau non posé pour vérifier l’adéquation du produit. Nettoyer soigneusement la surface et éliminer toute poussière et saleté. Ne jamais appliquer B1 700 sur un support mouillé ou humide. La température de surface doit être comprise entre +5 et +35 °C. Protéger les surfaces voisines qui ne doivent pas être traitées.

02 Surfaces récemment posées ou déjà traitées

Sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet de la colle et du mortier de jointoiement. Si B1 700 est appliqué comme couche antitache sur un matériau déjà traité avec un hydrofuge en profondeur, laisser ce premier traitement sécher complètement.

03 Application

Sur la surface propre et sèche, appliquer une couche fine et régulière de B1 700 au pinceau, à l’applicateur en laine d’agneau, au rouleau ou au chiffon, en couvrant toute la surface.

04 Élimination des résidus

Le produit sèche très rapidement et ne laisse normalement pas de résidus. Si de légers résidus apparaissent, les retirer avec un chiffon propre et sec.

05 Deuxième couche sur matériaux très absorbants

Sur les matériaux particulièrement absorbants, Faber conseille une deuxième couche. Attendre au moins 30 minutes après la première couche.

06 Séchage et remise en service

B1 700 est sec en 30 minutes après l’application. La surface peut être remise en service et ouverte au passage après environ 2-3 heures.

07 Nettoyage des outils

Nettoyer les outils après usage au white-spirit.

Utilisation et limites

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées, humides ou surchauffées. Ne pas appliquer en cas de risque imminent de pluie ou de gel, par temps de brouillard ou par forte humidité ambiante. Appliquer uniquement à une température de surface comprise entre +5 et +35 °C.

Entretien

Pour le nettoyage quotidien d'une surface traitée avec B1 700, Faber recommande NEUGEL ou ALGAFLOOR selon le matériau. Pour un nettoyage en profondeur : FABER 30 ou DETERFUG selon le matériau.

Sécurité

Selon la FDS Faber rév. 8.0 (03/12/2021), B1 700 est classé dangereux selon le règlement (CE) 1272/2008 (CLP). Mention d'avertissement : **Danger**. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient de la méthyléthylcétone et de l'acétate de n-butyle. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation ; ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs et assurer une bonne ventilation. Porter des gants de protection (EN 374), des lunettes de sécurité étanches (EN 166) et, en cas de ventilation insuffisante, un masque avec filtre de type A (EN 14387). En cas de contact avec les yeux : retirer les lentilles de contact et rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de malaise, appeler un centre antipoison ou un médecin. Lire la FDS complète avant l'application.

Stockage et conservation

Conserver l'emballage bien fermé dans un endroit frais et sec. Durée de conservation : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké au frais et au sec.

Sources et écarts entre versions

Adaptation Stone+ basée sur la fiche technique Faber B1 700 rév. 4.0 (CLP) du 17-10-2022, versions IT, EN, FR et DE, et sur la FDS Faber rév. 8.0 du 03-12-2021 (code PFP95). Toutes les versions indiquent +5 à +40 °C pour la préparation et +5 à +35 °C dans les recommandations ; cette fiche retient la limite la plus stricte (+5 à +35 °C). La fiche FR indique que la deuxième couche doit être appliquée « au maximum » 30 minutes après la première ; les fiches IT, EN et DE indiquent au moins 30 minutes. Cette fiche suit la version originale italienne. L'absence de film, la perméabilité à la vapeur et les matériaux supplémentaires (tuf, pierre de lave, carreaux de ciment, béton, klinker) proviennent de la page produit Faber. La teneur en COV et le code UFI ne figurent ni dans la fiche technique ni dans la FDS. Un essai préalable est toujours obligatoire.