CRISTALFAB

Cristallisant à base d’eau pour marbre, travertin et pierre calcaire



CRISTALFAB est un cristallisant liquide prêt à l’emploi pour les pierres calcaires. Il restaure la brillance des surfaces ternies par l’usage et le passage, sans jaunissement, grisaillement ni effet peau d’orange.

Propriétés

Prêt à l’emploi et facile à appliquer par spray buffing. Utilisation avec une monobrosse et un disque de laine d’acier. Selon Faber, le traitement correct ne produit pas de défauts de superposition entre les zones.

Matériaux adaptés

Pour l’intérieur, sur marbre, travertin et pierre calcaire. La fiche technique ne distingue pas le marbre blanc du marbre coloré. Toujours vérifier le matériau et sa finition par un essai préalable.

Données techniques selon Faber TDS rév. 6.0

Aspect / couleur / odeur	Liquide / beige / légèrement parfumé
pH	2,5 ± 0,4 - acide; le pH neutre est 7
Densité à 20 °C	1053 ± 10 g/l
Rendement	50-70 m²/kg selon la fiche technique
Application	+5 à +40 °C; 150-200 tr/min
Conditionnement selon TDS	1 l: 12 flacons/carton; 5 l: 4 bidons/carton

Fabricant: Faber Stone & Tile - Faber Chimica S.r.l. Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia. +39 0732 627178

Distributeur: Stone+ bv

Préparation et application

01 Essai et préparation

Tester sur une zone discrète ou une chute. Éliminer soigneusement poussière et saleté. Le sol doit être sec. Protéger les surfaces voisines et attendre le durcissement complet des colles et joints récents.

02 Machine et zone de travail

Utiliser une monobrosse d’au moins 1,5 HP avec un disque de laine d’acier adapté à la cristallisation. Travailler à 150-200 tr/min, par zones d’environ 1 m². Faber propose la WARRIOR de 2,2 HP comme machine adaptée.

03 Agiter et pulvériser

Transvaser éventuellement dans un flacon à large buse de pulvérisation. Bien agiter et pulvériser une petite quantité directement sur la zone. Selon Faber, environ 3-4 pulvérisations suffisent généralement par m².

04 Travailler immédiatement

Répartir immédiatement et uniformément par mouvements circulaires. Continuer à travailler à la machine jusqu’au séchage du produit. Passer ensuite à la zone suivante.

05 Répéter et terminer

Pour une surface très usée, Faber conseille jusqu’à trois applications par zone. Après le traitement complet, éliminer les résidus de laine d’acier avec un chiffon sec ou un aspirateur.

06 Remise en service

Le sol peut être remis en service après élimination des résidus de laine d’acier. Nettoyer le matériel à l’eau après l’application.

Entretien et précautions

Pour l’entretien quotidien, Faber conseille ALGAFLOOR ou NEUGEL selon le matériau. La fiche cite FABER 30 pour le nettoyage approfondi. Suivre également la fiche du produit d’entretien choisi.

Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou surchauffée. Température de surface: +5 à +40 °C. Toujours réaliser un essai. Le rendement est indicatif; le support et la méthode déterminent le résultat.

Sécurité

Selon la MSDS Faber trouvée, rév. 10 du 14/11/2022: H290 Peut être corrosif pour les métaux. H302 Nocif en cas d’ingestion. H318 Provoque de graves lésions des yeux. Utiliser les protections prévues par la MSDS complète, notamment une protection des yeux/du visage et des gants adaptés. Assurer une bonne ventilation. Lire l’étiquette et la fiche de sécurité avant utilisation.

Stockage et durée de conservation

Conserver le récipient bien fermé, au frais et au sec. Durée de conservation: 36 mois dans l’emballage d’origine non ouvert, correctement stocké.

Sources et différences entre versions

Adaptation et traduction Stone+ de la TDS Faber CRISTALFAB EN rév. 6.0 du 05/06/2024. La TDS indique pH 2,5 ± 0,4 et densité 1053 ± 10 g/l. La MSDS rév. 10 indique pH 2,1-2,9 à une concentration de 5% et densité 1070 g/l. Ces données ont un contexte différent et ne sont pas fusionnées. La TDS mentionne 1 l; le tarif Stone+ mentionne 950 ml pour le petit format. Vérifier le contenu sur l’étiquette livrée. La photo montre le bidon de 5 litres trouvé; un emballage plus récent n’est pas confirmé.

Distributeur: Stone+ bv

www.stoneplus.eu - www.stoneplus.be

Fabricant et responsable du produit: Faber Chimica S.r.l.

Source Faber: rév. 6.0 - 05/06/2024 | Stone+ v1.0 - 13/11/2026