DECERA/P · Fiche technique

Traduction française · Révision source 5.0 - 17/10/2023 (IT)

Nettoyants

Nettoyant alcalin concentré et décapant pour cires, contre les salissures organiques et inorganiques

DECERA/P est un nettoyant alcalin concentré pour les salissures grasses tenaces et accumulées de longue date. Il agit sur les taches et résidus organiques tels que les huiles, les graisses, les silicones, les cires, les résines et les traitements de surface existants.

Le produit convient également à certains résidus inorganiques, notamment les résidus de jointoiement et de scellement à base de ciment, sur les matériaux sensibles aux acides comme le marbre et les autres pierres naturelles calcaires. Toujours effectuer un essai préalable.

DECERA/P peut être utilisé seul ou avec le décapant pour cires à base de solvants DEC 21 pour un **double décapage des cires** en profondeur.

AVANTAGES

- Action puissante sur les salissures grasses et les anciennes couches de cire et de traitement.
- Élimine les résidus cimentaires appropriés sur les supports sensibles aux acides.
- Utilisation polyvalente sur les matériaux indiqués ci-dessous.
- Selon Faber, respecte les surfaces compatibles. Toujours vérifier la finition au préalable.

APPLICATIONS

Pour l'intérieur et l'extérieur. Convient aux agglomérés marbre-ciment, marbre-résine et quartz-résine, à l'ardoise, au grès naturel, à la basaltine et à la pierre de lave, au basalte fondu, aux carreaux de ciment, au béton, aux céramiques craquelées et émaillées, au clinker, au cotto, au granit, au grès cérame lappato et poli, au grès cérame naturel et structuré, à la pierre calcaire, au marbre, à la pierre reconstituée (Eco stone), au porphyre, au quartzite, à la terre cuite, au travertin et au tuf.

RENDEMENT

10-15 m² par litre selon la fiche technique source. Celle-ci ne rattache pas cette valeur indicative à une dilution précise. La consommation réelle dépend du support et des salissures.

MATÉRIEL

Chiffon, balai à franges, brosse, disque blanc, monobrosse ou machine pour sols durs. Un aspirateur à eau adapté est préférable pour récupérer les liquides.

ESSAI PRÉALABLE

Effectuer un essai dans une zone peu visible ou sur une chute du matériau. Vérifier que le produit, la dilution et le disque ou la brosse choisis conviennent au matériau, à sa finition et au traitement existant.

Stone+ · Distributeur **Faber Stone & Tile · Fabricant: Faber Chimica S.r.l.**
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3 · 3020 Herent · +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu · www.stoneplus.be

DECERA/P · Fiche technique

Traduction française · Révision source 5.0 - 17/10/2023 (IT)

PRÉPARATION

- Éliminer d'abord à sec les poussières, le sable, les débris et les grosses salissures avec un balai ou un aspirateur.
- Procéder par zones. Adapter leur taille au pouvoir absorbant du matériau et à la méthode de travail.
- Traiter les matériaux très absorbants, comme le cotto et la terre cuite, par zones d'environ 4-5 m² maximum. Cela évite que le nettoyant ne pénètre entièrement dans le matériau.
- Sur les supports peu absorbants, comme la pierre naturelle polie ou la céramique, les zones peuvent être plus grandes.
- Protéger les surfaces voisines. Laisser les colles et les joints neufs durcir complètement. Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou surchauffées.

DILUTION

Utiliser DECERA/P pur ou dilué dans de l'eau propre, selon les salissures et le matériau.

Application	Part de produit	Produit : eau
Dégraissage périodique	10%	1 : 9
Dégraissage intensif ou nettoyage de fin de chantier sur pierre sensible aux acides	20-30%	20% = 1 : 4 30% = 3 : 7
Cires, résines et polymères tenaces / seconde phase du double décapage	50%	1 : 1
Décapage intensif sur cotto ou béton absorbant	Utilisation pure possible	Non dilué

Pour 20-30 %, la source indique aussi le rapport arrondi de 1 volume de produit pour 2-4 volumes d'eau. Les pourcentages ci-dessus expriment la part de produit dans le volume total du mélange.

APPLICATION

1. Application

Répartir uniformément la solution choisie et la travailler énergiquement avec une monobrosse ou une brosse. Couvrir toute la zone de travail.

2. Temps d'action et travail mécanique

Laisser agir environ **10-15 minutes**. Travailler régulièrement la surface pendant cette période. Adapter l'action mécanique à la ténacité des résidus.

3. Maintenir un film de produit

Rajouter du produit si le support absorbant absorbe la solution. La surface doit rester recouverte d'un mince film de produit pendant toute la durée du traitement.

CHOIX DU DISQUE

La fiche italienne indique un **disque blanc** pour les surfaces polies et sensibles, comme le marbre, la pierre calcaire et les matériaux émaillés. Elle indique un **disque vert ou bleu clair** pour les surfaces rugueuses comme le cotto, la terre cuite et le béton. Choisir l'abrasivité selon le matériau et les salissures, et vérifier l'absence de rayures par un essai.

DECERA/P · Fiche technique

Traduction française · Révision source 5.0 - 17/10/2023 (IT)

RÉCUPÉRATION DES SALISSURES ET RINÇAGE

4. Émulsionner

Après le temps de contact, ajouter suffisamment d'eau propre pour réémulsionner le produit et les salissures présents. Répartir avec la machine ou la brosse.

5. Récupérer

Éliminer de préférence le liquide sale avec un aspirateur à eau adapté. Sur de petites surfaces, utiliser éventuellement des chiffons ou du papier absorbant.

6. Rincer abondamment

Rincer la surface avec une grande quantité d'eau propre. Si le résultat n'est que partiellement satisfaisant, répéter le traitement selon la même méthode.

DOUBLE DÉCAPAGE DES CIRES

DEC 21 + DECERA/P

Cette combinaison vise à éliminer en profondeur les anciens résidus de cire, de résine et de traitement compatibles. Consulter au préalable les deux fiches techniques et fiches de données de sécurité, puis tester la combinaison sur le matériau.

Phase 1 - DEC 21

- Utiliser DEC 21 pur, sans dilution. Répartir uniformément sur toute la zone de travail avec une machine ou une brosse.
- Laisser agir environ 10-15 minutes et travailler régulièrement la surface. Rajouter du produit si nécessaire pour maintenir un mince film.
- Adapter le disque ou la brosse au matériau et à la couche à éliminer. Faber indique généralement un disque vert pour le décapage des cires.

Phase 2 - DECERA/P

- Après le premier temps de contact, appliquer DECERA/P sur la même zone, déjà recouverte de DEC 21. Sur béton ou cotto absorbant : pur. Sur grès cérame ou céramique non absorbants : solution à 50 %.
- Répartir uniformément les deux produits présents sur le sol et travailler avec une machine ou une brosse. Laisser DECERA/P agir environ 10-15 minutes.
- En cas de forte absorption, rajouter du produit si nécessaire. Maintenir un mince film pendant toute la durée du traitement.
- Ajouter de l'eau propre pour émulsionner. Récupérer le liquide sale et rincer soigneusement la surface. Répéter si nécessaire.

Le fabricant décrit une application successive sur le sol. Cette méthode ne constitue pas une instruction de préparer à l'avance un mélange de réserve des deux produits.

REMISE EN SERVICE

Après rinçage, le sol est à nouveau accessible dès qu'il est sec. Avant d'appliquer un nouveau traitement, le matériau doit être sec à cœur. Le temps nécessaire dépend du matériau et de son pouvoir absorbant.

ENTRETIEN ULTÉRIEUR

Pour l'entretien régulier après le nettoyage, Faber préconise NEUGEL ou ALGAFLOOR, selon le matériau.

DECERA/P · Fiche technique

Traduction française · Révision source 5.0 - 17/10/2023 (IT)

RECOMMANDATIONS

- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, sauf dans le cadre de la combinaison expressément décrite avec DEC 21.
- Sur les surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet de la colle et des joints.
- Toujours effectuer un essai avant de traiter toute la surface.
- Protéger les zones voisines qui ne seront pas traitées.
- Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou surchauffée.
- Si le résultat reste insuffisant, répéter le traitement selon la même méthode.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer le matériel à l'eau après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur selon IT rév. 5.0
Aspect	Liquide
Couleur	Ambré transparent
Odeur	Caractéristique
pH	12,0 ± 0,5
Densité à 20 °C	1030 ± 10 g/l

STOCKAGE

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.

CONSERVATION

36 mois dans l'emballage d'origine scellé, conservé dans un endroit frais et sec.

CONDITIONNEMENT

Bouteilles de 1 litre : 12 par carton.
Bidons de 5 litres : 4 par carton.
Bidon de 10 litres : à l'unité, selon la fiche source. Vérifier la disponibilité actuelle lors de la commande.

SÉCURITÉ

Toujours porter des équipements de protection individuelle adaptés lors de l'application et respecter attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité en vigueur. Cette fiche technique ne remplace pas la fiche de données de sécurité.

Sources et statut du document

Traduction française de la fiche néerlandaise Stone+ corrigée (NL v1.2). Source principale : fiche officielle italienne DECERA P, révision 5.0 du 17/10/2023, comparée aux fiches anglaise et française. Sources consultées le 05/11/2026. Fabricant : Faber Chimica S.r.l. (Faber Stone & Tile), Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italie. Mise en page : Stone+.

Fiche technique officielle IT · EN · FR · Fiche de données de sécurité NL

Le fabricant peut actualiser les données. Toujours consulter sa fiche la plus récente. Les informations reposent sur la recherche et l'expérience technique, mais ne constituent pas une garantie contractuelle de résultat. Le fabricant ne peut contrôler les conditions locales d'utilisation ni les méthodes de mise en œuvre. Un essai préalable reste nécessaire. En cas de divergence d'interprétation, la fiche originale du fabricant fait foi.