DEEP ENHANCER

Farbvertiefende Imprägnierung mit mattem Effekt für wenig saugende Materialien

DEEP ENHANCER ist eine gebrauchsfertige, lösemittelbasierte, farbvertiefende und fleckabweisende Imprägnierung. Das Produkt betont Farbe und Struktur kompakter Oberflächen und erzeugt einen matten Nasseffekt, ohne einen Oberflächenfilm zu bilden.



Eigenschaften

UV-beständig und laut Faber nicht vergilbend. Erleichtert die tägliche Reinigung. Nach Herstellerangaben für die Verwendung auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt zertifiziert.

Geeignete Materialien

Granit, Kalkstein, Marmor, Travertin, Craquelé- und glasierte Keramik, Marmor-Harz- und Quarz-Harz-Agglomerate, poliertes, naturbelassenes oder strukturiertes Feinsteinzeug, Basalt und Klinker. Das EN-Datenblatt nennt außerdem Beton, Betonplatten und zementgebundene Agglomerate. Für innen und außen. Material und Oberflächenbearbeitung stets vorab prüfen.

Technische Daten laut Faber EN TDS Rev. 7.0

Form / Farbe / Geruch	Flüssig / klar / Lösemittelgeruch
Basis / Anwendung	Lösemittelbasis / gebrauchsfertig
Dichte bei 20 °C	0,81 g/cm³ (810 g/l)
Flammpunkt (ASTM D 56)	< 21 °C
pH-Wert	Im SDB nicht verfügbar (Lösemittelbasis)
Ergiebigkeit	20-30 m²/l, je nach Material
Verpackungen	1 l: 12 pro Karton / 5 l: 4 pro Karton

Vertrieb: Stone+ bv

Vorbereitung und Anwendung

01 Vorversuch und Vorbereitung

An einer unauffälligen Stelle oder an einem Muster die Farbvertiefung und Eignung prüfen. Gründlich reinigen, Staub und Schmutz entfernen und vollständig trocknen lassen. Angrenzende Oberflächen schützen.

02 Bedingungen und Werkzeuge

Bei einer Oberflächentemperatur von +5 bis +35 °C arbeiten. Mit Pinsel, Rolle, Lammfellapplikator oder Tuch auftragen. Überhitzte Flächen, drohenden Regen oder Frost, Nebel und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden.

03 Gleichmäßig auftragen

Das Produkt unverdünnt und gleichmäßig auf das saubere, trockene Material auftragen. Überschüssiges Produkt nach etwa 5-10 Minuten erneut verteilen, damit ein einheitliches Ergebnis entsteht.

04 Rückstände vollständig entfernen

Nach etwa 20-30 Minuten sämtliche Rückstände mit einem weißen Pad, Lammfellpad oder geeigneten Woll-Baumwolltuch trocken auspolieren. Für Böden nennt Faber eine Einscheibenmaschine mit 1,5 HP und 175 U/min. Auch eine orbitale oder manuelle Bearbeitung ist möglich.

05 Sehr kompakte Materialien

Für eine intensivere Wirkung auf sehr kompakten Materialien kann die Einwirkzeit laut Faber auf maximal 45-60 Minuten verlängert werden. Rückstände lassen sich dann möglicherweise schwerer entfernen. Keinen fettigen oder klebrigen Film hinterlassen.

06 Trocknung und Wiederbenutzung

Richtwert für die Trocknung: 1-2 Stunden. Die Oberfläche nach etwa 4-6 Stunden wieder benutzen. Bedingungen und Material beeinflussen das Ergebnis. Werkzeuge nach Gebrauch gemäß Faber-Datenblatt mit Testbenzin reinigen.

Wichtige Hinweise

Niemals auf nasse oder feuchte Materialien auftragen. Eine zuvor aufgetragene tief eindringende hydrophobierende Grundierung vollständig trocknen lassen. Bei frisch verlegten oder verfugten Flächen die vollständige Aushärtung von Kleber und Fugenmörtel abwarten. Überschüsse auf Feinsteinzeug und Quarz besonders sorgfältig entfernen.



Reinigung und Pflege

Täglich: NEUGEL oder ALGAFLOOR. Grundreinigung: FABER 30 oder DETERFUG, je nach Material und Verschmutzung. Die Anleitung des gewählten Reinigers beachten und vorher eine Probefläche anlegen.

Sicherheit

SDB Revision 11, 18/04/2025: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gut lüften und Zündquellen fernhalten. Geeignete Schutzausrüstung gemäß Abschnitt 8 des SDB tragen. Bei Verschlucken sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen; kein Erbrechen herbeiführen. Vor Gebrauch das vollständige SDB und Etikett lesen.

Lagerung und Haltbarkeit

Kühl und trocken in der dicht geschlossenen Originalverpackung lagern. Die EN- und DE-Datenblätter nennen 36 Monate Haltbarkeit, das FR-Datenblatt 24 Monate. Die Haltbarkeit der gelieferten Charge von Faber bestätigen lassen. Auch die Lagerungshinweise im SDB beachten.

Quellen und Versionsunterschiede

Stone+ Bearbeitung und Übersetzung auf Grundlage des Faber DEEP ENHANCER EN TDS Revision 7.0 vom 17/10/2023. Die FR- und DE-Quelldatenblätter sowie SDB Revision 11 vom 18/04/2025 wurden berücksichtigt. Das technische Datenblatt nennt sowohl +40 °C als auch +35 °C als Obergrenze; hier gilt vorsorglich +35 °C. Die Dichte stammt aus dem EN TDS. Laut SDB ist kein pH-Wert verfügbar; ein neutraler pH-Wert wird nicht behauptet. Ein Vorversuch bleibt erforderlich.

Faber Chimica S.r.l. · Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia · +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com