DEEP ENHANCER

Imprégnation ravivante antitache à effet mat pour matériaux peu absorbants

DEEP ENHANCER est une imprégnation antitache prête à l’emploi, à base de solvants, qui intensifie la couleur. Le produit souligne les teintes et le veinage des surfaces compactes et apporte un effet mouillé mat sans former de film.



Propriétés

Résistant aux UV et ne jaunissant pas selon Faber. Facilite l’entretien quotidien. Selon le fabricant, certifié pour une utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments.

Matériaux adaptés

Granit, calcaire, marbre, travertin, céramique craquelée ou émaillée, agglomérats marbre-résine et quartz-résine, grès cérame poli, naturel ou structuré, basalte et clinker. La fiche EN cite également le béton, les dalles en béton et les agglomérats cimentaires. Usage intérieur et extérieur. Toujours vérifier sur un échantillon le matériau et sa finition.

Données techniques selon Faber EN TDS rév. 7.0

Aspect / couleur / odeur	Liquide / transparent / odeur de solvant
Base / utilisation	Solvants / prêt à l’emploi
Densité à 20 °C	0,81 g/cm³ (810 g/l)
Point d’éclair (ASTM D 56)	< 21 °C
pH	Non disponible dans la FDS (base solvant)
Rendement	20-30 m²/l, selon le matériau
Conditionnements	1 l : 12 par carton / 5 l : 4 par carton

Distributeur: Stone+ bv

Préparation et application

01 Essai et préparation

Effectuer un essai sur une zone peu visible ou un échantillon pour évaluer la couleur et l’aptitude du produit. Nettoyer soigneusement, éliminer poussière et salissures et laisser sécher complètement. Protéger les surfaces voisines.

02 Conditions et outils

Travailler à une température de surface comprise entre +5 et +35 °C. Appliquer au pinceau, rouleau, applicateur en laine d’agneau ou chiffon. Éviter les supports surchauffés, la pluie ou le gel imminents, le brouillard et une forte humidité.

03 Application uniforme

Répartir le produit non dilué et uniformément sur le matériau propre et sec. Après environ 5-10 minutes, redistribuer les excédents afin d’obtenir un résultat homogène.

04 Élimination des résidus

Après environ 20-30 minutes, éliminer tous les résidus par lustrage à sec avec un disque blanc, un disque en laine d’agneau ou un chiffon laine-coton adapté. Pour les sols, Faber cite une monobrosse de 1,5 HP à 175 tr/min. Un traitement orbital ou manuel est également possible.

05 Matériaux très compacts

Pour une action plus intense sur les matériaux très compacts, Faber autorise une prolongation du temps de contact jusqu’à 45-60 minutes. Les résidus peuvent alors être plus difficiles à éliminer. Ne laisser aucun film gras ou collant.

06 Séchage et remise en service

Séchage indicatif : 1-2 heures. Remettre la surface en service après environ 4-6 heures. Les conditions et le matériau influencent le résultat. Nettoyer les outils au white-spirit après usage conformément à la fiche Faber.

Points d’attention

Ne jamais appliquer sur un support mouillé ou humide. Laisser sécher complètement un primaire hydrofuge pénétrant appliqué auparavant. Sur une surface récemment posée ou jointoyée, attendre le durcissement complet de la colle et des joints. Sur le grès cérame et le quartz, éliminer les excédents avec une attention particulière.



Entretien

Au quotidien : NEUGEL ou ALGAFLOOR. Nettoyage en profondeur : FABER 30 ou DETERFUG, selon le matériau et les salissures. Respecter le mode d’emploi du nettoyant choisi et effectuer un essai préalable.

Sécurité

FDS révision 11, 18/04/2025 : H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Assurer une bonne ventilation et éloigner les sources d’ignition. Porter une protection adaptée conformément à la rubrique 8 de la FDS. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin ; ne pas faire vomir. Lire la FDS complète et l’étiquette avant utilisation.

Stockage et conservation

Conserver au frais et au sec dans l’emballage d’origine bien fermé. Les fiches EN et DE indiquent 36 mois de conservation ; la fiche FR indique 24 mois. Faire confirmer par Faber la durée applicable au lot livré. Respecter également les consignes de stockage de la FDS.

Sources et différences de version

Adaptation et traduction Stone+ à partir de la fiche Faber DEEP ENHANCER EN TDS révision 7.0 du 17/10/2023. Les fiches sources FR et DE et la FDS révision 11 du 18/04/2025 ont été consultées. La fiche technique indique +40 °C et +35 °C comme limites supérieures ; la limite plus prudente de +35 °C est retenue ici. La densité provient de la fiche EN TDS. Selon la FDS, le pH n’est pas disponible ; aucun pH neutre n’est revendiqué. Un essai préalable reste nécessaire.

Faber Chimica S.r.l. · Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia · +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com