DEEP ENHANCER

Kleurverdiepende impregnering met mat effect voor laag absorberende materialen

DEEP ENHANCER is een gebruiksklare, kleurverdiepende en vlekwerende impregnering op solventbasis. Het product benadrukt de kleur en tekening van compacte oppervlakken en geeft een mat nat effect zonder een film te vormen.



Eigenschappen

UV-bestendig en volgens Faber niet vergelend. Vergemakkelijkt het dagelijks onderhoud. Volgens de fabrikant gecertificeerd voor gebruik op oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen.

Geschikte materialen

Graniet, kalksteen, marmer, travertijn, craquelé- en geglazuurde keramiek, marmer-hars- en kwarts-harsagglomeraat, gepolijst, natuurlijk of gestructureerd porselein, basalt en klinker. De EN-fiche vermeldt ook beton, betontegels en cementagglomeraat. Voor binnen en buiten. Altijd vooraf testen op materiaal en afwerking.

Technische gegevens volgens Faber EN TDS rev. 7.0

Vorm / kleur / geur	Vloeistof / helder / solventgeur
Basis / gebruik	Solventbasis / gebruiksklaar
Dichtheid bij 20 °C	0,81 g/cm³ (810 g/l)
Vlampunt (ASTM D 56)	< 21 °C
pH	Niet beschikbaar in het VIB (solventbasis)
Rendement	20-30 m²/l, afhankelijk van het materiaal
Verpakkingen	1 l: 12 per doos / 5 l: 4 per doos

Distributeur: Stone+ bv

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en voorbereiding

Test op een onopvallende plaats of los materiaal. Beoordeel de kleurverdieping en geschiktheid. Reinig zorgvuldig, verwijder stof en vuil en laat het oppervlak volledig drogen. Bescherm aangrenzende oppervlakken.

02 Omstandigheden en gereedschap

Werk bij een oppervlaktetemperatuur van +5 tot +35 °C. Breng aan met kwast, roller, lamswolapplicator of doek. Vermijd verhitte oppervlakken, dreigende regen of vorst, mist en hoge luchtvochtigheid.

03 Gelijkmatig aanbrengen

Verdeel het product onverdund en gelijkmatig over het schone, droge materiaal. Verdeel na circa 5-10 minuten overtollig product opnieuw om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen.

04 Alle resten verwijderen

Verwijder na circa 20-30 minuten alle productresten door droog uit te wrijven met een witte pad, lamswolpad of geschikte wol-katoenen doek. Voor vloeren noemt Faber een eenschijfsmachine van 1,5 HP en 175 t/min. Ook orbitale of handmatige verwerking is mogelijk.

05 Compact materiaal

Voor een intensere werking op zeer compacte materialen kan de inwerktijd volgens Faber tot 45-60 minuten worden verlengd. De resten kunnen dan moeilijker te verwijderen zijn. Laat geen vettige of kleverige laag achter.

06 Droging en hergebruik

Indicatieve droogtijd: 1-2 uur. Neem het oppervlak na circa 4-6 uur weer in gebruik. De omstandigheden en het materiaal beïnvloeden het resultaat. Reinig gereedschap na gebruik met terpentine volgens de Faber-fiche.

Aandachtspunten

Nooit op nat of vochtig materiaal aanbrengen. Laat een eerder aangebrachte diep indringende waterafstotende primer volledig drogen. Wacht op pas gelegde of gevoegde oppervlakken tot lijm en voegmiddel volledig zijn uitgehard. Verwijder op porselein en kwarts alle overtollige resten bijzonder zorgvuldig.



Onderhoud

Dagelijks: NEUGEL of ALGAFLOOR. Dieptereiniging: FABER 30 of DETERFUG, afgestemd op materiaal en vervuiling. Volg de gebruiksaanwijzing van de gekozen reiniger en voer vooraf een proef uit.

Veiligheid

VIB revisie 11, 18/04/2025: H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zorg voor goede ventilatie en houd ontstekingsbronnen weg. Draag geschikte bescherming volgens rubriek 8 van het VIB. Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen; geen braken opwekken. Lees vóór gebruik het volledige VIB en etiket.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar koel en droog in de goed gesloten originele verpakking. De EN- en DE-fiches noemen 36 maanden houdbaarheid; de FR-fiche noemt 24 maanden. Laat de houdbaarheid voor de geleverde partij door Faber bevestigen. Volg ook de opslagvoorschriften van het VIB.

Bronnen en versieverschillen

Stone+ bewerking en vertaling op basis van Faber DEEP ENHANCER EN TDS revisie 7.0, 17/10/2023. FR- en DE-bronfiches en het VIB revisie 11 van 18/04/2025 zijn geraadpleegd. De technische fiche noemt zowel +40 °C als +35 °C als bovengrens; hier is de voorzichtigere grens +35 °C overgenomen. De dichtheid is uit de EN TDS overgenomen. pH is volgens het VIB niet beschikbaar; er wordt geen neutrale pH geclaimd. Een proef blijft noodzakelijk.

Faber Chimica S.r.l. · Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia · +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com