HIDRO 150

Vlekwerende impregnering
op waterbasis voor natuursteen,
cotto en agglomeraten

Praktische productopleiding



Actuele verpakkingen: 950 ml en 5 liter

Wat is HIDRO 150?

Bescherming	Vlekwerende impregnering op waterbasis.
Natuurlijk uitzicht	Behoudt de oorspronkelijke kleur en vormt geen oppervlaktefilm.
Binnen en buiten	UV-bestendig en bestand tegen vergelen.
Werkbladen en tafels	Volgens Faber gecertificeerd voor oppervlakken met voedselcontact.

Geschikte materialen

Natuursteen	Marmer, graniet, kalksteen, travertijn en zandsteen.
Andere steensoorten	Leisteen, basaltina, kwartsiet en porfier.
Cotto en agglomeraten	Terracotta, marmer-cement, marmer-hars en kwarts-hars.
Proefvlak	Controleer vooraf de opname en het uiteindelijke uitzicht.

Toepassingen in de praktijk

Vloeren	Vlekwerende behandeling van geschikte absorberende vloeren.
Werkbladen	Bescherming van geschikte stenen werk- en tafelbladen.
Buitentoepassing	Aanbrengen bij droog weer en geschikte temperatuur.
Natuurlijk resultaat	Geschikt wanneer kleurbehoud en dampdoorlatendheid gewenst zijn.

Voorbereiding

01 Verwijder stof en vuil. Laat het materiaal volledig drogen.

02 Laat bij nieuwe plaatsing de lijm en voegen volledig uitharden.

03 Bescherm aangrenzende oppervlakken en maak een proefvlak.

04 Laat een eventuele voorafgaande impregnering volledig drogen.

Aanbrengen

Gereedschap	Kwast, lamswolapplicator, roller of doek.
Eerste laag	Verdeel een dunne, gelijkmatige laag over de schone, droge ondergrond.
Resten	Wrijf eventuele resten weg met een schone, droge doek.
Tweede laag	Bij zeer absorberend materiaal: ten vroegste na 45 minuten.

Droogtijd en verbruik

Droging	Binnen ongeveer 1 uur.
Opnieuw gebruiken	Na ongeveer 2–3 uur.
Rendement	15–20 m^2 per liter, afhankelijk van de ondergrond.
Hoeveelheid	1 liter: circa 15–20 m^2. 5 liter: circa 75–100 m^2.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur	Hanteer een oppervlaktetemperatuur van +5 tot +35 °C.
Droge ondergrond	Breng niet aan op natte, vochtige of oververhitte oppervlakken.
Weer	Vermijd dreigende regen, vorst, mist en hoge luchtvochtigheid.
Gereedschap reinigen	Reinig het gebruikte gereedschap na afloop met water.

Onderhoud en veilig werken

Dagelijks onderhoud	Faber adviseert NEUGEL of ALGAFLOOR.
Dieptereiniging	Faber adviseert FABER 30 of DETERFUG, volgens materiaalgeschiktheid.
Persoonlijke bescherming	Gebruik passende beschermingsmiddelen volgens het veiligheidsblad.
Voor gebruik	Lees het etiket, de technische fiche en het actuele veiligheidsblad.

Verpakking en bewaring

1 liter	12 flessen per doos
5 liter	4 bussen per doos
Bewaring	Goed gesloten bewaren op een koele, droge plaats.
Houdbaarheid	24 maanden in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Vorm / kleur	Vloeibaar / amberkleurig
Geur	Lichte geur
Dichtheid bij 20 °C	1010 ± 10 g/l
pH van het product	11 ± 0,4 (alkalisch) pH geeft aan hoe zuur of alkalisch een waterige oplossing is. Neutrale pH: 7 bij circa 25 °C.
Rendement	15–20 m^2/l
Houdbaarheid	24 maanden, ongeopend

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be