K100

Polijstcrème voor marmer,
agglomeraten en verglaasde keramiek



Praktische productopleiding

Wat is K100?

Glansherstel	Voor oppervlakken met glansverlies door slijtage en loopverkeer.
Werking	Chemische en mechanische polijstwerking, zonder was.
Toepassing	Voor onderhoud en herstel van lichte oppervlakteschade.

Geschikte materialen

Natuursteen	Marmer, kalksteen en travertijn.
Agglomeraten	Cementgebonden en harsgebonden marmercomposiet.
Keramiek	Verglaasde keramiek en lappato porseleintegels.

Voorbereiding

Proefvlak	Test eerst op een onopvallende plaats.
Ondergrond	Schoon en zo droog mogelijk. Geen nat oppervlak.
Temperatuur	+5 tot +40 °C. Bescherm aangrenzende materialen.

Aanbrengen

Dosering	Goed schudden. Circa 2–3 lepels voor 2 m².
Polijsten	Witte pad, 150–200 t/min. Voeg een beetje water toe.
Afwerking	Houd de crème vochtig. Verwijder resten en spoel ruim.

Verbruik en gereedschap

40–50 m²/kg	Indicatief rendement, afhankelijk van het oppervlak.
Machine	Eenschijfsmachine van minimaal 1,5 pk, met witte pad.
Werkvlak	Werk op marmer en kalksteen in delen van circa 2 m².

Technische gegevens

Eigenschap	K100
Basis	Waterbasis, zonder was
Uiterlijk	Witte, geurloze crème
pH	1,5 ± 0,5 (zuur). Neutraal: pH 7
Rendement	40–50 m²/kg
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Verpakkingen	250 g en 5 kg
Houdbaarheid	36 maanden, origineel en gesloten
Bewaring	Koel en droog, goed afgesloten

Verpakking en bewaring

Formaten	250 g en 5 kg volgens Faber.
Bewaring	Koel en droog, verpakking goed gesloten.
Na behandeling	Geen extra wachttijd na verwijderen en naspoelen.

Aandachtspunten

Vochtig houden	Laat de crème tijdens het polijsten niet opdrogen.
Nieuw geplaatst	Wacht tot lijm en voegmiddel volledig uitgehard zijn.
Bescherming	Draag geschikte handschoenen en oogbescherming. Volg het etiket en veiligheidsinformatieblad.

STONE+

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu **Webshop: www.stoneplus.be**