K100

Crème de polissage à base d’eau pour marbre, agglomérés de marbre, grès cérame et céramique émaillée



K100 entretient et restaure la brillance des surfaces appropriées ternies par l’usure et le passage. Il contribue aussi à restaurer les rayures superficielles, les traces d’abrasion et les agressions chimiques. Son action associe un polissage chimique et mécanique.

Sur le marbre et les pierres calcaires, K100 favorise la restauration de la brillance après usure ou attaque acide. Sur le grès cérame lappato et la céramique émaillée, il aide à restaurer la brillance et l’aspect initial tout en améliorant la résistance aux salissures. Le résultat dépend du matériau, de sa finition et des dommages.

Propriétés

Crème prête à l’emploi, à base d’eau et sans cire. Polyvalente et rapide à appliquer, elle restaure la brillance et améliore la résistance aux salissures et au passage. Selon Faber, elle ne modifie pas la dureté superficielle du support.

Matériaux appropriés

Marbre, pierre calcaire, travertin, agglomérés marbre-ciment et marbre-résine, céramique émaillée et grès cérame lappato. Utilisation intérieure et extérieure. Toujours tester sur le support et la finition concernés.

Données techniques selon Faber TDS rév. 3.0

Propriété	Données
Aspect / couleur / odeur	Crème / blanc / inodore
Base	À base d’eau, sans cire
pH selon TDS	1,5 ± 0,5 (acide)
Masse volumique	Non déterminée / non renseignée (N.D.)
Rendement	40–50 m²/kg, valeur indicative
Température d’application	+5 à +40 °C (température de surface)
Conditionnements	250 g : 12 flacons/carton / 5 kg : 4 bidons/carton
Conservation	36 mois, emballage d’origine fermé, au frais et au sec

La FDS rév. 7.0 indique un pH de 1 à une concentration de 5 %. Cette mesure est indiquée séparément. Un pH neutre correspond à 7.

Préparation et application

01 Essai et préparation

Faire un essai préalable sur une zone discrète ou une chute. Nettoyer soigneusement et enlever poussière et salissures. Protéger les surfaces voisines. Sur les sols récemment posés ou jointoyés, attendre le durcissement complet de la colle et du joint.

02 Zone de travail et température

Sur le marbre et la pierre calcaire, travailler par zones d’environ 2 m². Pour la céramique et le grès cérame, Faber ne fixe pas de surface maximale par zone de travail. Appliquer uniquement entre +5 et +40 °C en surface, jamais sur un support surchauffé.

03 Support aussi sec que possible

Ne pas appliquer sur une surface mouillée. Selon Faber, un support légèrement humide est admis, mais la surface doit être aussi sèche que possible.

04 Dosage et eau

Bien agiter l’emballage. Répartir environ 2–3 cuillerées de produit sur 2 m². Ajouter un peu d’eau. La TDS anglaise indique environ 1 cuillerée d’eau par cuillerée de produit. Faber ne précise pas la taille de la cuillère.

05 Polissage mécanique

Travailler immédiatement après ajout d’eau avec une monobrosse, un disque blanc et une vitesse de 150–200 tr/min. Utiliser une machine d’au moins 1,5 CV. Faber cite aussi une machine rotative manuelle et recommande la monobrosse WARRIOR de 2,2 CV. Répartir uniformément avec un nombre de passages comparable sur chaque zone.

06 Contrôle de la consistance et du résultat

Maintenir une consistance crémeuse pendant le travail. Ajouter progressivement de l’eau si le mélange commence à sécher. Ne pas laisser sécher la crème. Contrôler le résultat en retirant un peu de produit à la raclette. Faber indique généralement 15–25 passages de machine à titre indicatif, sans durée d’action fixe.

07 Enlèvement, rinçage et remise en service

Aspirer ou retirer soigneusement les résidus. Rincer abondamment à l’eau propre. Après enlèvement complet et rinçage, Faber ne prescrit aucun délai supplémentaire et autorise la remise en service de la surface. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

Nettoyage et entretien

Entretien courant : NEUGEL ou ALGAFLOOR. Nettoyage intensif : FABER 30 sur le marbre et les matériaux calcaires, DETERFUG sur les céramiques et grès cérames appropriés. Respecter la fiche de chaque produit et vérifier la compatibilité avec le matériau.

Sécurité



DANGER · GHS05 · UFI : 7970-Y04T-T00C-VXPF

H314 — Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Porter des équipements de protection appropriés et suivre la FDS complète, en particulier la rubrique 8. La TDS rév. 3.0 indique les précautions suivantes :

P260 — Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 — Porter des gants, des vêtements de protection et une protection des yeux/du visage.

P301+P330+P331 — EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 — EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P305+P351+P338 — EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer.

P310 — Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P405 — Garder sous clef.

Stockage et conservation

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, au frais et au sec. Conservation : 36 mois dans des conditions correctes. Garder sous clef selon P405.

Conseils et fourniture · Stone+ bv

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

Stone+ bv · Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3 · 3020 Herent · BE 0848.439.006

Source et version

Base : Faber K100 TDS EN rév. 3.0 du 27/05/2021, trouvée sur le Drive Adonline. Sécurité également vérifiée avec la FDS DE rév. 7.0 du 04/11/2021. Unités de conditionnement corrigées à 250 g et 5 kg selon les étiquettes et la TDS espagnole de Faber. Le téléchargement EN en ligne renvoie encore à la rév. 2.0. Une version fabricant plus récente n'est pas confirmée.

https://drive.google.com/file/d/1DaRNMWtXkgGmu1-RkbieQcA6duTO64cI/view

https://www.fabersurfacecare.com/be/en/k100.html

Traduction et mise en page Stone+. Le fabricant peut modifier les données. Effectuer un essai préalable pour vérifier la compatibilité et le résultat. Les données de la source ne constituent pas une garantie de résultat ; les conditions et la méthode d'application échappent au contrôle de Faber. Cette fiche produit ne remplace pas la FDS.