K100

Polijstcrème op waterbasis voor marmer, marmercomposiet, porselein en verglaasde keramiek



K100 verzorgt en herstelt de glans van geschikte oppervlakken die door slijtage en loopverkeer dof zijn geworden. Het product helpt ook bij het herstellen van oppervlakkige krasjes, schuursporen en chemische aantasting. De werking berust op een combinatie van chemisch en mechanisch polijsten.

Op marmer en kalkhoudende steen ondersteunt K100 glansherstel na slijtage en aantasting door zuren. Op lappato porselein en verglaasde keramiek helpt het de glans en het oorspronkelijke uitzicht te herstellen en de weerstand tegen vuil te verbeteren. Het resultaat hangt af van het materiaal, de afwerking en de schade.

Eigenschappen

Gebruiksklare crème op waterbasis, zonder was. Veelzijdig inzetbaar, snel te verwerken en gericht op glansherstel en weerstand tegen vuil en loopverkeer. Verandert volgens Faber de oppervlaktehardheid van het materiaal niet.

Geschikte materialen

Marmer, kalksteen, travertijn, cementgebonden en harsgebonden marmeragglomeraten, verglaasde keramiek en lappato porselein. Voor binnen en buiten. Test altijd op de concrete ondergrond en afwerking.

Technische gegevens volgens Faber TDS rev. 3.0

Eigenschap	Gegevens
Vorm / kleur / geur	Crème / wit / geurloos
Basis	Waterbasis, zonder was
pH volgens TDS	1,5 ± 0,5 (zuur)
Soortelijk gewicht	Niet bepaald / niet opgegeven (N.D.)
Rendement	40–50 m²/kg, indicatieve richtwaarde
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C (oppervlaktetemperatuur)
Verpakkingen	250 g: 12 flessen per doos / 5 kg: 4 bussen per doos
Houdbaarheid	36 maanden, originele gesloten verpakking, koel en droog

De veiligheidsfiche rev. 7.0 vermeldt pH 1 bij een concentratie van 5%. Dit is een afzonderlijke meetvermelding. Neutraal is pH 7.

Voorbereiding en toepassing

01 Proefvlak en voorbereiding

Test eerst op een onopvallende plaats of een los stuk materiaal. Reinig grondig en verwijder stof en vuil. Bescherm aangrenzende oppervlakken. Laat bij recent geplaatste of gevoegde vloeren lijm en voegmiddel volledig uitharden.

02 Werkvlak en temperatuur

Werk op marmer en kalkhoudende steen in delen van ongeveer 2 m². Voor keramiek en porselein geeft Faber geen maximale oppervlakte per werkdeel op. Verwerk uitsluitend op een oppervlak van +5 tot +40 °C en niet op oververhitte oppervlakken.

03 Ondergrond zo droog mogelijk

Niet op een nat oppervlak aanbrengen. Een licht vochtige ondergrond is volgens Faber toegestaan, maar het oppervlak moet zo droog mogelijk zijn.

04 Dosering en water

Schud de verpakking goed. Verdeel circa 2–3 lepels product over ongeveer 2 m². Voeg een kleine hoeveelheid water toe. De Engelse TDS geeft als richtwaarde ongeveer 1 lepel water per lepel product. Faber specificeert de maat van de lepel niet.

05 Machinaal polijsten

Verwerk meteen na toevoeging van water met een eenschijfsmachine, witte pad en 150–200 t/min. Gebruik een machine van minstens 1,5 pk. Faber noemt ook een handrotatiemachine; de WARRIOR van 2,2 pk is een aanbevolen eenschijfsmachine. Verdeel gelijkmatig en geef elk deel ongeveer evenveel passages.

06 Consistentie en resultaat controleren

Houd het mengsel tijdens de verwerking romig. Voeg geleidelijk wat water toe als het dreigt uit te drogen. Laat de crème niet opdrogen. Controleer het resultaat door op een klein deel product met een trekker te verwijderen. Faber vermeldt doorgaans 15–25 machinepassages als richtwaarde, geen vaste inwerktijd.

07 Opnemen, naspoelen en hergebruik

Zuig de productresten op of verwijder ze zorgvuldig. Spoel overvloedig met schoon water. Na het volledig verwijderen en naspoelen schrijft Faber geen extra wachttijd voor en kan het oppervlak opnieuw in gebruik worden genomen. Reinig het gereedschap na afloop met water.

Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud: NEUGEL of ALGAFLOOR. Voor intensieve reiniging: FABER 30 op marmer en kalkhoudende materialen, DETERFUG op geschikte keramiek en porselein. Volg telkens de eigen productfiche en controleer de geschiktheid voor het materiaal.

Veiligheid



GEVAAR · GHS05 · UFI: 7970-Y04T-T00C-VXPF

H314 — Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Draag geschikte persoonlijke bescherming en volg het volledige veiligheidsinformatieblad, met name rubriek 8. De TDS rev. 3.0 vermeldt de volgende voorzorgsmaatregelen:

P260 — Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 — Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- en gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 — NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 — BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

P305+P351+P338 — BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P310 — Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 — Achter slot bewaren.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar in de goed gesloten originele verpakking op een koele, droge plaats. Houdbaarheid: 36 maanden bij correcte opslag. Bewaar achter slot volgens P405.

Advies en levering · Stone+ bv

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

Stone+ bv · Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3 · 3020 Herent · BE 0848.439.006

Bron en versie

Basis: Faber K100 TDS EN rev. 3.0 van 27/05/2021, gevonden op de Adonline-drive. Veiligheid aanvullend gecontroleerd aan SDS DE rev. 7.0 van 04/11/2021. Verpakkingseenheden gecorrigeerd naar 250 g en 5 kg op basis van etiketten en de Spaanse Faber-TDS. De online EN-download verwijst nog naar rev. 2.0. Een nieuwere fabrikantversie is niet bevestigd.

https://drive.google.com/file/d/1DaRNMWtXkgGmu1-RkbieQcA6duTO64cI/view

https://www.fabersurfacecare.com/be/en/k100.html

Stone+ vertaling en vormgeving. De fabrikant kan de gegevens wijzigen. Voer vooraf een proef uit om geschiktheid en resultaat te beoordelen. De broninformatie vormt geen resultaatgarantie; omstandigheden en verwerking vallen buiten de controle van Faber. Deze productfiche vervangt het veiligheidsinformatieblad niet.