MAR GEL PLUS

Roestverwijderaar voor marmer en zuurgevoelige steen

MAR GEL PLUS is een gebruiksklare gel op waterbasis voor het verwijderen van roestvlekken uit marmer, kalksteen, travertijn en andere geschikte zuurgevoelige materialen. De formule dringt ook in compacte, gepolijste of geborstelde kalkhoudende oppervlakken. Bij contact met roest ontstaat een paarse verbinding. Na het verwijderen van de gel volgt OXIDANT om deze restkleur weg te nemen.

Eigenschappen

Gerichte roestextractie, ook bij dieper ingetrokken vlekken. Eenvoudig aan te brengen met kwast, spatel of rechtstreeks op de vlek. Voor binnen en buiten. Geen verdunning vereist.

Geschikte materialen

Marmer, kalksteen, travertijn, cement-marmeragglomeraat, hars-marmeragglomeraat, cementtegels, beton, craquelékeramiek en cementgebonden voegen. Voer steeds een proef uit op het concrete materiaal en de afwerking.

Technische gegevens volgens EN TDS rev. 4.0

Vorm	gel · Kleur: helder · Geur: zwavelachtig
pH	8,0 ± 0,5* · Soortelijk gewicht bij 20 °C: 1100 ± 10 g/l
Verpakking	500 ml · 12 flessen per doos
Verbruik	afhankelijk van oppervlakte, porositeit en diepte van de vlek. Faber geeft geen vaste m²/l-dekking op.

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Distributeur: Stone+ bv

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en voorbereiding

Test op een onopvallende plaats of los materiaal. Bescherm aangrenzende oppervlakken. Verwijder stof en vuil. De steen moet droog of hoogstens licht vochtig zijn. Verwijder aanwezige waslagen eerst met een geschikte dubbele stripping.

02 Aanbrengen

Breng MAR GEL PLUS onverdund aan met kwast, spatel of rechtstreeks. Bedek de volledige vlek met voldoende gel. Bij langere contacttijd voorkomt een voldoende dikke laag te snel uitdrogen. Werk op een koel oppervlak, buiten directe zon.

03 Inwerken en controleren

Laat de gel reageren met de roest. De paarse kleur toont de reactie. Bepaal de contacttijd met een proef en controleer het materiaal tussentijds. Meng nooit met andere chemicaliën.

04 Product verwijderen

Neem alle gel en resten zorgvuldig op met papier of doeken. Gebruik bij grotere oppervlakken eventueel een trekker om de resten te verzamelen. Vang afval op voor geschikte verwerking.

05 OXIDANT als nabehandeling

Pas OXIDANT pas toe nadat alle MAR GEL PLUS-resten verwijderd zijn. Volg de OXIDANT-fiche. Laat OXIDANT minstens tweemaal zo lang inwerken als MAR GEL PLUS. Voorbeeld: 20 minuten MAR GEL PLUS betekent minstens 40 minuten OXIDANT.

06 Naspoelen en beoordelen

Spoel met water en laat volledig drogen voordat de vloer weer belopen wordt. Reinig het gereedschap met water. Herhaal indien nodig een volledige cyclus. Bij zeer diepe vlekken kan een vakman vooraf schuren of polijsten om opname te verbeteren.

Inwerktijden en aandachtspunten

Lichte, recente oppervlakteroest: doorgaans 5-20 minuten. Middelmatig diepe roest: doorgaans 30-45 minuten. Diepe, donkere roest: maximaal aanbevolen contacttijd per toepassing 1 uur. Herhaal indien nodig. Deze tijden zijn richtwaarden, geen resultaatgarantie.

Glans en gelijkmatigheid

Bij contact langer dan 30 minuten kan, afhankelijk van steensoort en gevoeligheid, glansverlies optreden. Een geschikt Faber-polijstproduct kan de glans herstellen. Test dit vooraf. Behandel bij absorberende oppervlakken zo nodig een groter geheel, zoals een volledige tegel, om plaatselijke verschillen te beperken. Pas op recent gelegde of gevoegde oppervlakken pas toe na volledige uitharding.

Veiligheid

Volgens het bijgevoegde Faber-VIB rev. 4.0: H302 Schadelijk bij inslikken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Draag geschikte handschoenen, oogbescherming en werkkleding volgens rubriek 8. Zorg voor ventilatie en vermijd inademing van nevel of damp. Was handen na gebruik. Lees vóór toepassing het volledige VIB. UFI: 9MF0-Y0TJ-U00E-3Y6X.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar goed gesloten, koel en droog in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende originele verpakking, correct bewaard.

Bronnen en versieverschillen

Stone+ bewerking op basis van Faber MAR GEL PLUS TDS EN rev. 4.0, 17-10-2022. *De EN- en DE-fiche geven pH 8,0 ± 0,5. De FR-fiche met dezelfde revisie geeft pH 9,0 ± 0,5, andere kleur- en dichtheidsgegevens. Het VIB geeft pH 9 bij 5% concentratie. Dit zijn verschillende bronvermeldingen, geen bevestigde productspecificatie voor elke partij. Raadpleeg Faber bij kritische toepassing. Het volledige Faber-VIB blijft leidend voor veiligheid. Een proef is altijd vereist.