STAR SHINE BLACK

Schwarze Poliercreme auf Wasserbasis für dunklen Stein

STAR SHINE BLACK ist eine professionelle Poliercreme zum Polieren und zur Farbvertiefung von dunklem und schwarzem Granit, Quarzit, Quarzkomposit und anderen geeigneten kieselsäurehaltigen Materialien. Die schwarzen Pigmente verstärken den dunklen Farbton. Die chemische und mechanische Wirkung fördert einen tiefen, glasartigen Glanz und hilft, beim Schleifen geöffnete Oberflächenporen zu schließen.



Eigenschaften

Auf Wasserbasis und ohne Wachs. Verstärkt Glanz und Farbtiefe, verringert die Schmutzaufnahme und erleichtert die Pflege. Geeignet als Abschluss nach mechanischem Polieren, zur Glanzwiederherstellung und zur regelmäßigen Glanzpflege. Laut Quelldatenblatt entstehen bei gleichmäßiger Verarbeitung keine Überlappungsspuren.

Geeignete Materialien

Für innen und außen auf dunklen und schwarzen Graniten, Quarziten, Quarzkompositen, Labradorit und anderen geeigneten Materialien mit hohem Kieselsäuregehalt. Material und Oberflächenfinish stets vorab prüfen. Wegen der schwarzen Pigmente auf hellen oder kontrastierenden Materialien nur nach vorheriger Probe anwenden.

Technische Daten

Form / Farbe / Geruch	Creme / schwarz / geruchlos
Basis	Wasserbasis; wachsfrei
pH laut TDS	3,0 ± 0,5 (sauer)
Ergiebigkeit	50–70 m²/kg; je nach Material und Behandlung
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C (Oberfläche)
Gebinde	1 kg: 12 Dosen/Karton · 5 kg: 4 Eimer/Karton
Haltbarkeit	24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

Vertrieb: Stone+ bv

Vorbereitung und Anwendung

01 Probe und Schutz

Auf einer unauffälligen Stelle oder einem Materialmuster testen. Angrenzende Flächen vor dem Produkt und den schwarzen Pigmenten schützen. Bei neu verlegten oder verfugten Flächen die vollständige Aushärtung von Kleber und Fugenmaterial abwarten.

02 Reinigung und Trocknung

Staub und Schmutz sorgfältig entfernen. Das Quelldatenblatt empfiehlt je nach Verschmutzung und Materialbeständigkeit DETERFUG oder FABER 30. Bei Bedarf nachspülen und trocknen lassen. BLACK nicht auf nasse, feuchte oder stark aufgeheizte Oberflächen auftragen.

03 Geräte und Arbeitsabschnitt

In Abschnitten von etwa 0,5 m² arbeiten. Die BLACK-Quelle nennt eine Einscheibenmaschine mit mindestens 2 kW, 150–200 U/min und Ø 430 mm; alternativ eine Handpoliermaschine mit 400–600 U/min und Ø 150 mm. Ein weißes Pad verwenden.

04 Vorbereitung und Dosierung

Inhalt gut schütteln oder umrühren. Die schwarze Creme kann gelartig werden; laut Quelle beeinflusst dies die Leistung nicht. Die Maschinenbewegung stellt die cremige Konsistenz wieder her. Richtdosierung laut Quelle: etwa 2 bis 3 Löffel pro m²; die Menge anhand der Probe anpassen.

05 Verteilen und trocken auspolieren

Das Produkt sofort mit konzentrischen Maschinenbewegungen gleichmäßig verteilen. Bis zur vollständigen Trocknung des Produkts weiterpolieren (Dry Buffing). Von der Mitte zu den Rändern arbeiten und den gesamten Abschnitt erfassen. Anschließend mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

06 Bei Bedarf wiederholen

Zur stärkeren Glanzwiederherstellung oder nach dem Schleifen: normalerweise 2–3 Anwendungen pro Abschnitt. Für regelmäßige Glanzpflege: 1–2 Anwendungen. Laut Quelle kann der letzte Durchgang durch K400 für Granit, K500 für Quarz/Feinsteinzeug oder TCB12 ersetzt werden, sofern für den Untergrund geeignet.

07 Rückstände entfernen und freigeben

Alle Polierrückstände mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch oder geeigneter Absaugung entfernen. Bei Bedarf nachspülen und vollständig trocknen lassen. Die Fläche erst sauber, rückstandsfrei und trocken freigeben; nach vollständigem Trockenpolieren nennt die Quelle keine zusätzliche Wartezeit. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Pflege und Hinweise

Unterhaltsreinigung

NEUGEL oder ALGAFLOOR gemäß dem jeweiligen Datenblatt und der Materialeignung einsetzen. Bei starken Verschmutzungen nennt die Quelle FABER 30.

Glanzpflege und Schutz

Die Quelle nennt K400, K500 oder TCB12 für die regelmäßige Glanzpflege sowie PROTEX W oder PROTW LUX für zusätzlichen Schutz. Nach Untergrund auswählen und das aktuelle Datenblatt des gewählten Produkts prüfen.

Ergebnis und Grenzen

Das Ergebnis hängt von Material, Verschleiß und Vorbereitung ab. Tiefe Kratzer können eine vorherige mechanische Aufarbeitung erfordern. Die Quelle nennt erhöhte Rutschhemmung auf trockenem Boden ohne gemessene Klasse; dies ist keine zertifizierte Antirutschbehandlung und keine Zusicherung für nasse Böden.

Sicherheit

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Polierstaub und Nebel nicht einatmen. Geeignete Handschuhe, Augenschutz und Arbeitskleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt tragen. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor der Anwendung das vollständige SDB lesen.

Lagerung

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Haltbarkeit: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei sachgerechter Lagerung.

Quelle und Versionsunterschiede

Stone+ Bearbeitung und Übersetzung des ukrainischen, BLACK-spezifischen Händlerdatenblatts, Version 7.0 vom 17-10-2023, verfügbar über VDK. Kein neueres BLACK-spezifisches technisches Datenblatt gefunden. Das allgemeine STAR SHINE-Datenblatt wurde nicht mit dieser schwarzen Variante gleichgesetzt. Das BLACK-SDB Rev. 1 vom 03-12-2021 nennt pH 2,1–3,0; das TDS nennt 3,0 ± 0,5. Bei kritischen Anwendungen Faber befragen. Dieses Datenblatt ersetzt nicht das vollständige SDB.

BLACK TDS v7.0 - Faber Distributor Ukraine / VDK

Faber Chimica S.r.l. | Via G. Ceresani 10 | 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 | www.fabersurfacecare.com