STAR SHINE BLACK

Crème de polissage noire à base d’eau pour pierres foncées

STAR SHINE BLACK est une crème de polissage professionnelle destinée à polir et à intensifier la couleur du granit foncé ou noir, du quartzite, des agglomérés de quartz et d’autres matériaux siliceux compatibles. Les pigments noirs renforcent la teinte foncée. Son action chimique et mécanique favorise une brillance profonde et vitreuse et contribue à fermer les pores superficiels ouverts pendant le ponçage.



Propriétés

À base d’eau et sans cire. Renforce la brillance et la profondeur de couleur, réduit l’encrassement et facilite l’entretien. Convient à la finition après polissage mécanique, à la restauration de la brillance et à son entretien périodique. Selon la fiche source, une application uniforme ne crée pas de marques de raccord.

Matériaux compatibles

Pour l’intérieur et l’extérieur sur granits foncés et noirs, quartzites, agglomérés de quartz, labradorites et autres matériaux compatibles riches en silice. Tester systématiquement le matériau et sa finition. En raison des pigments noirs, ne pas appliquer sur des matériaux clairs ou contrastés sans essai préalable.

Données techniques

Aspect / couleur / odeur	Crème / noire / inodore
Base	Aqueuse ; sans cire
pH selon la fiche technique	3,0 ± 0,5 (acide)
Rendement	50–70 m²/kg ; selon le matériau et le traitement
Température d’application	+5 à +40 °C (surface)
Conditionnements	1 kg : 12 pots/carton · 5 kg : 4 seaux/carton
Durée de conservation	24 mois dans l’emballage d’origine non ouvert

Distributeur: Stone+ bv

Préparation et application

01 Essai et protection

Effectuer un essai sur une zone peu visible ou un échantillon. Protéger les surfaces adjacentes contre le produit et les pigments noirs. Sur les surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet de la colle et des joints.

02 Nettoyage et séchage

Éliminer soigneusement poussières et salissures. La source recommande DETERFUG ou FABER 30 selon les salissures et la résistance du matériau. Rincer si nécessaire et laisser sécher. Ne pas appliquer BLACK sur une surface mouillée, humide ou fortement échauffée.

03 Matériel et zone de travail

Travailler par zones d'environ 0,5 m². La fiche BLACK indique une monobrosse d'au moins 2 kW, à 150–200 tr/min, Ø 430 mm ; ou une polisseuse manuelle à 400–600 tr/min, Ø 150 mm. Utiliser un disque blanc.

04 Préparation et dosage

Bien agiter ou remuer le contenu. La crème noire peut prendre une consistance gélifiée ; selon la source, cette variation n'altère pas ses performances. La rotation de la machine lui rend sa consistance crémeuse. Dosage indicatif de la source : environ 2 à 3 cuillères par m² ; adapter la quantité après essai.

05 Répartition et polissage à sec

Répartir immédiatement et uniformément le produit par mouvements concentriques. Continuer jusqu'au séchage complet du produit (dry buffing). Travailler du centre vers les bords pour couvrir toute la zone. Passer ensuite à la zone suivante.

06 Répétition si nécessaire

Pour restaurer une surface très usée ou après ponçage : généralement 2–3 applications par zone. Pour l'entretien périodique de la brillance : 1–2 applications. Selon la source, la dernière passe peut être remplacée par K400 pour le granit, K500 pour le quartz/grès cérame ou TCB12, sous réserve de compatibilité.

07 Élimination des résidus et remise en service

Retirer tous les résidus avec un chiffon sec ou légèrement humide ou une aspiration adaptée. Rincer si nécessaire et laisser sécher complètement. Remettre en service uniquement une surface propre, sans résidus et sèche ; la source n'impose pas d'attente supplémentaire après polissage et séchage complets. Nettoyer les outils à l'eau.

Entretien et précautions

Entretien courant

Utiliser NEUGEL ou ALGAFLOOR selon leur fiche et la compatibilité du matériau. Pour les salissures importantes, la source mentionne FABER 30.

Brillance et protection

La source cite K400, K500 ou TCB12 pour l’entretien périodique de la brillance. Elle cite PROTEX W ou PROTW LUX pour une protection complémentaire. Choisir selon le support et vérifier la fiche actuelle du produit retenu.

Résultat et limites

Le résultat dépend du matériau, de son usure et de sa préparation. Les rayures profondes peuvent nécessiter une restauration mécanique préalable. La source évoque une meilleure résistance au glissement sur sol sec sans classe mesurée ; il ne s’agit pas d’un traitement antidérapant certifié ni d’une garantie sur sol mouillé.

Sécurité

H302 : Nocif en cas d’ingestion. H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Éviter de respirer les poussières de polissage ou les brouillards. Porter gants, protection oculaire et vêtements adaptés selon la FDS. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation. Lire la FDS complète avant application.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. Conservation : 24 mois dans l’emballage d’origine non ouvert, dans des conditions appropriées.

Source et différences de version

Adaptation et traduction Stone+ de la fiche ukrainienne du distributeur spécifique à BLACK, version 7.0 du 17-10-2023, disponible via VDK. Aucune fiche technique BLACK plus récente trouvée. La fiche générique STAR SHINE n’est pas assimilée à cette variante noire. La FDS BLACK rév. 1 du 03-12-2021 indique un pH de 2,1–3,0 ; la fiche technique indique 3,0 ± 0,5. Consulter Faber pour une application critique. Cette fiche ne remplace pas la FDS complète.

BLACK TDS v7.0 - Faber Distributor Ukraine / VDK

Faber Chimica S.r.l. | Via G. Ceresani 10 | 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 | www.fabersurfacecare.com