STAR SHINE EASY BLACK

Schwarze Poliercreme auf Wasserbasis für geeignete schwarze Oberflächen

STAR SHINE EASY BLACK stellt den Glanz geeigneter schwarzer Oberflächen aus Feinsteinzeug, Granit und Quarz wieder her. Die chemische und mechanische Wirkung hilft, oberflächliche Poren zu schließen und die tägliche Pflege zu erleichtern.



Eigenschaften

Auf Wasserbasis und laut Faber ohne Wachs. Verbessert den Glanz, unterstützt die Farbauffrischung und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Begehung und Verschmutzung. Durch Bewegung kann die Konsistenz cremiger werden.

Geeignete Materialien

Für innen und außen. Das BLACK-Datenblatt nennt schwarzes poliertes oder lappato Feinsteinzeug und schwarzen polierten oder fein geschliffenen Granit. Quarz wird ebenfalls in der Produktbeschreibung genannt. Stets eine Probefläche anlegen.

Technische Eigenschaften

Basis	Wasserbasis; laut Faber ohne Wachs
Form / Farbe / Geruch	Creme / schwarz / geruchlos
pH-Wert	2,5 ± 0,4 (sauer); neutraler pH-Wert = 7
Dichte	1.110 ± 10 g/l
Ergiebigkeit	40–50 m²/kg, Faber-Richtwert
Verpackung	5 kg; 4 Gebinde pro Karton
Haltbarkeit	24 Monate, original verschlossen, kühl und trocken

Werkzeuge

Einscheibenmaschine mit 2 HP und weißem Pad; Faber bevorzugt 2,2 HP. Auch eine handgeführte Rotationsmaschine wird genannt.

Hersteller und Produktverantwortlicher: Faber Chimica S.r.l.

Via G. Ceresani, 10 - Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com

Vorbereitung und Anwendung

01 Probefläche

An einer unauffälligen Stelle oder einer unverlegten Fliese testen. Eignung, Glanz und Farbe beurteilen, bevor die gesamte Fläche behandelt wird.

02 Reinigen und schützen

Die Oberfläche sorgfältig reinigen und Staub sowie Schmutz entfernen. Benachbarte Materialien schützen, die nicht behandelt werden sollen.

03 Mischen und verteilen

Gut umrühren oder schütteln. Unverdünnt in Abschnitten von etwa 1 m² arbeiten. Die Ergiebigkeit von 40–50 m²/kg entspricht rechnerisch etwa 20–25 g/m²; die praktische Menge anhand der Probefläche bestimmen.

04 Maschinell polieren

Mit weißem Pad in gleichmäßigen Kreisbewegungen arbeiten. Bis zum Trocknen des Produkts polieren und weiterarbeiten, um mögliche Rückstände zu lösen.

05 Bei Bedarf wiederholen

Für höheren Glanz oder einen besseren oberflächlichen Porenverschluss wiederholen. Laut Faber entstehen bei fachgerechter wiederholter Anwendung keine Überlappungsfehler.

06 Nachspülen und reinigen

Nach dem Polieren gründlich mit Wasser spülen und oberflächliche Rückstände absaugen. Werkzeuge mit Wasser reinigen. Vor Wiederbenutzung sämtliche Rückstände entfernen.

Pflege, Sicherheit und Lagerung

Tägliche Pflege

Den Boden sauber halten und losen Schmutz regelmäßig entfernen. Einen für Material und Oberfläche geeigneten Reiniger wählen; im Zweifel vorher testen.

Hinweise zum schwarzen Pigment

Diese Variante enthält laut Bestätigung von Stone+ schwarzes Pigment. Farbwirkung auf einer Probefläche prüfen und angrenzende Oberflächen schützen. BLACK nur einsetzen, wenn die Probefläche ein geeignetes Ergebnis zeigt.

Sicherheit

Laut Bestätigung von Stone+ wird das Basis-SDB STAR SHINE EASY, Faber-Revision 4 vom 18.04.2025, auch für BLACK verwendet. Angaben: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. Geeignete Handschuhe sowie Augen-/Gesichtsschutz tragen und das vollständige SDB beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Im gut verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Das spezifische BLACK-Datenblatt nennt 24 Monate Haltbarkeit in original versiegelter Verpackung unter den vorgeschriebenen Bedingungen.

Quelle und Fassung

Übersetzung und Stone+ Bearbeitung des STAR SHINE EASY BLACK TDS EN, Revision 0.0 vom 23.01.2020, gefunden auf Adonline Drive. Dies ist das gefundene spezifische BLACK-Datenblatt; eine neuere BLACK-Fassung wurde nicht gefunden. Das Foto wurde digital bearbeitet; das Herstelleretikett ist nicht verifiziert.

Technisches Datenblatt und SDB

Das technische BLACK-Datenblatt nennt pH 2,5 ± 0,4. Das Basis-SDB nennt pH 2,1–3 bei 5 % Konzentration. Diese Messangaben werden getrennt behandelt. Dieses Produktdatenblatt ersetzt nicht das vollständige SDB.

Anwendungsbedingungen

Eignung und Ergebnis hängen vom konkreten Material und den Ausführungsbedingungen ab. Stets vorher testen. Im Zweifel Faber oder Stone+ kontaktieren.

Faber-Quelldatenblatt STAR SHINE EASY BLACK